

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO HOUTCOAT ZWART	
OMSCHRIJVING	Tenco Houtcoat zwart is een speciale zwarte coating voor houten objecten welke voorheen zijn behandeld met teerproducten. Tenco Houtcoat zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van objecten zoals schuren, schuttingen, loodsen, molens enz. Waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden blijft. Ook toepasbaar op onbehandeld hout bijv. bij reparaties. Tenco Houtcoat zwart biedt een prima bescherming en is bestand tegen alle weersinvloeden.
TOEPASSING	Tenco Houtcoat zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van houten objecten zoals: schuren, loodsen, schuttingen, molens etc. waarbij het karakteristieke uiterlijk behouden moet blijven.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> -Weerbestendige bescherming -UV bestendig -Voor hout wat voorheen is behandeld met een teerproduct -Ook toepasbaar op onbehandeld hout bijv. bij reparaties
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	0,97 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op geschaafd hout: 8-10 m ² per liter Op ongeschaafd hout: 6 – 8 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	50 - 55 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden van dit product als primer (cat A/h) 750 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU-grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l). Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	58,4 %

GEBRUIKSAANWIJZING	Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond. Loszittende oude bitumen- of teerlagen verwijderen. Tenco Houtcoat zwart voor en tijdens gebruik goed roeren. Tenco Houtcoat zwart aanbrengen met een kwast of verfroller. Niet in direct zonlicht verwerken. Als eerste laag of op kale plekken Tenco Houtcoat zwart verdunnen met \pm 5% terpentine. Daarna twee lagen onverdund aanbrengen. Voor onderhoud kan worden volstaan door 2 onverdunde lagen aan te brengen.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Terpentine. Tenco Houtcoat is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden schoongemaakt met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter
INFORMATIE	www.tenco.nl