

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO TOP DEUR & KOZIJN DEKKEND HOOGGLANS	
OMSCHRIJVING	Tenco Top deur en kozijn dekkend hoogglans is een houtbeschermingsbeits voor buitenschilderwerk. Het product biedt een langdurige bescherming tegen weersinvloeden en verfraait het houtwerk. De beitslaag is weerbestendig, vochtregulerend, waterafstotend en bladdert niet.
TOEPASSING	Tenco Top dekkende beits voor buiten beschermt en verfraait het houtwerk zoals: deuren, kozijnen, ramen, geveltimmerwerk aan woningen, daklijsten, garages en schuren. Tenco Top buitenbeits dekkend kan zowel op nieuw onbehandeld hout als op eerder met beits of verf behandeld hout worden toegepast. Niet geschikt voor liggende delen zoals vlonders en terrassen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor zachte en harde houtsoorten - Gemakkelijk verwerkbaar - Vochtregulerend - Goede hechting - Weer- en kleurvast - Goede dekking en vloeiing - Verkrijgbaar in negen kleuren
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dikvloeibaar, viskeus
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,2 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	11 - 13 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	40-50 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden van dit product als primer (cat A/h) 750g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU-grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	73,8 %

GEBRUIKSAANWIJZING	Tenco Top deur en kozijn dekkend hoogglans voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op schone, droge en vetvrije ondergrond met kwast of verfröller. Op nieuw hout tenminste 2 á 3 lagen aanbrengen. De 1 ^e laag met ca. 5-10% terpentine verdunnen. Daarna 2 onverdunde lagen aanbrengen, op sterk ademende ondergronden adviseren wij Tenco Grondverf. Tussen de lagen goed schuren. Eventuele beschadigingen van het hout vooraf repareren. Voor onderhoud kan als regel met 1 laag worden volstaan.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid. Op metaal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Tenco Top deur en kozijn dekkend hoogglans is gebruiksklaar. Verdunnen eventueel met terpentine tevens te gebruiken voor het reinigen van gereedschap.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	250 ml en 750 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl