

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO HOUTIMPREGNEER KLEURLOOS	
OMSCHRIJVING	Tenco Hout Impregneer is een coating op waterbasis die dient als eerste laag voor transparant of dekkend schilderwerk. Het dringt diep in het houtoppervlak en bevordert de hechting van de afwerklaag. Het product is waterwerend, heeft een hoog afdichtend vermogen, is na droging universeel overschilderbaar en verlengt de levensduur van hout. Het is kleurloos en daardoor ook uitermate geschikt voor afwerking met een transparante beits. Niet in de volle zon en niet beneden de 8 °C verwerken.
TOEPASSING	Tenco Hout Impregneer als eerste laag op een houten ondergrond, dit is de basis voor transparant of dekkend schilderwerk.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk verwerkbaar - Overschilderbaar zowel dekkend als transparant - Overschilderbaar zowel solventbasis als waterbasis - Bevordert de hechting van de afwerklaag - Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	Niet van toepassing
Dampspanning bij 20 °C	23 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,02 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	12-15 m ² per liter afhankelijk van de ondergrond.
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/i); 140 g/l. Dit product bevat maximaal 10 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	N.V.T.

GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Hout Impregneer met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Eén maal behandelen is voldoende.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 8 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Tenco Hout Impregneer is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 30 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl