

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

| HUILE POUR BANGKIRAÏ ANTHRACITE TENCO À BASE D'EAU | |
|---|--|
| DESCRIPTION | <p>L'huile pour bangkirai anthracite Tenco est une huile transparente à base d'eau, composée d'huiles de haute qualité émulsionnées dans l'eau. Elle offre une protection exceptionnelle, pénètre profondément dans le bois et résiste à l'eau. Elle prévient le vieillissement du bois et ne forme pas de film. Il n'y a donc pas de décollement, ni de fissuration.</p> <p>L'huile pour bangkirai anthracite Tenco ne contient pas de solvants, elle est donc moins polluante pour l'environnement. Elle a été spécialement développée pour protéger les objets en bois dur, tels que les stores de jardin, les meubles de jardin et les clôtures. La couleur anthracite apporte un aspect moderne et naturel.</p> |
| APPLICATION | L'huile pour bangkirai Tenco est un produit d'entretien pour le bangkirai utilisé dans et autour du jardin. L'huile préserve le bois et prévient le grisaillement. |
| PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | <ul style="list-style-type: none"> - Séchage rapide - Ne jaunit pas. - Application facile - Respect de l'environnement - Peu odorant - Prévient le grisaillement. - Accentue la structure du bois. |
| DONNÉES DE BASE | |
| Aspect | Liquide |
| Couleur | Anthracite |
| Odeur | Caractéristique |
| Point d'inflammation | > 100 °C |
| Densité à 20 °C | 1 kg/l |
| Solubilité dans l'eau | Soluble |
| Rendement théorique | Environ 8 à 10 m ² par litre (détail important : de nombreux bois de jardin présentent, en raison de la structure du bois, une surface supérieure au nombre de m ² visibles) |
| Temps de séchage | Sec en surface après 6 heures à 18 °C Chargement possible après 24 heures à 18 °C, séchage selon |

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

| | |
|--|--|
| | l'épaisseur de couche |
| Teneur en solvant | Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV. |
| Teneur en composants solides | > 30 % |
| MODE D'EMPLOI | <p>Le bois grisâtre doit d'abord être nettoyé et dépeussié. Appliquer l'huile pour bangkirai anthracite Tenco à l'aide d'un pinceau à poils longs ou d'un pulvérisateur à basse pression en une fine couche uniforme. L'huile doit bien pénétrer et ne doit pas former de couche brillante.</p> <p>Nombre de couches : un traitement par an avec une couche suffit. Si le bois a toujours sa couleur d'origine, le traiter avec de l'huile pour bangkirai Tenco transparente.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p> |
| TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT | Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 % |
| DILUTION | L'huile pour bangkirai Tenco est un produit prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau chaude. |
| CONSIGNES D'UTILISATION | |
| Consignes de sécurité et précautions environnementales | Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit. |
| Manipulation et stockage | Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants. |
| CONDITIONNEMENTS | 1000 ml et 2500 ml |
| INFORMATIONS | www.tenco.nl |