

PRODUKTDATENBLATT

TENCO BANGKIRAI-ÖL AUF WASSERBASIS DARK TEAK	
BESCHREIBUNG	Tenco Bangkirai-Öl Dark Teak ist aus einer hochwertigen Öl-in-Wasser-Emulsion zusammengestellt. Das Öl bietet hervorragenden Schutz, dringt tief ins Holz ein und ist wasserabweisend. Verhindert Vergrauung und erzeugt keine filmbildende Schicht, weshalb es nicht abblättern oder aufplatzen kann. Tenco Bangkirai-Öl Dark Teak ist lösemittelfrei und belastet die Umwelt weniger. Es ist ein eigens entwickeltes Farböl, um vergrautes Bangkirai-Holz von beispielsweise Terrassendielen, Zäunen und Stegen durch eine einzige Behandlung wieder mit einer natürlichen Farbe zu versehen. Tenco Bangkirai-Öl Dark Teak eignet sich nicht für neue oder nicht vergraute Bangkirai-Gegenstände.
ANWENDUNG	Tenco Bangkirai-Öl ist ein Pflegemittel für Bangkirai im und rings um den Garten. Es pflegt das Holz und verhindert Vergrauung.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	- Schnell trocknend - Nicht vergilbend - Einfach zu verarbeiten - Wenig umweltbelastend - Geruchsarm - Verhindert Vergrauung - Akzentuiert die Maserung
BASISDATEN	
Form	Flüssig
Farbe	Dark Teak
Geruch	Charakteristik
Flammpunkt	> 100 °C
Dichte bei 20 °C	1 kg/l
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	Ca. 8 - 10 m ² pro Liter. Wichtiges Detail: Viel Gartenholz hat wegen seiner Struktur im Holz zusätzliche Oberfläche pro sichtbaren Quadratmeter.
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C. Belastbar nach 24 Stunden bei 18 °C, Trocknung abhängig von

	Schichtdicke.
Lösemittelgehalt	EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.
Feststoffgehalt	> 30 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Vergrautes Bangkirai erst sauber und staubfrei machen. Das Tenco Bangkirai-Öl Dark Teak mit einem Langhaarpinsel oder einem Niederdruckspritzgerät in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht aufbringen. Das Öl muss gut eindringen können und darf keine glänzende Schicht bilden. Anzahl Schichten: Einmal im Jahr eine Schicht aufbringen. Wenn das Holz noch genügend Farbe hat, mit farblosem Tenco Bangkirai-Öl pflegen. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Tenco Bangkirai-Öl ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit warmem Wasser reinigen.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1000 ml und 2500 ml
INFORMATION	www.tenco.nl