

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BITUMEN CONSTRUCTIELAK ALUMINIUM	
OMSCHRIJVING	Tenco Bitumen constructielak aluminium is een sneldrogende aluminium coating op basis van bitumen versterkt met een kunsthars.
TOEPASSING	Voor de verfraaiing en bescherming van ijzerwerk zoals hekken, palen, afvoerpijpen en staalconstructies.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Gemakkelijk te verwerken - Onderhoudsvriendelijk - Beschermt en verfraait - UV-bestendig
BASISGEGEVENS	
Vorm	Pasteus
Kleur	Zilvergrijs
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,0 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op ruwe ondergronden: 7 - 9 m ² per liter Op gladde ondergronden: 9 - 11 m ² per liter
Aanbevolen laagdikte	45-55 micron
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOS MIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	61,9%
GEBRUIKSAANWIJZING	Zorg dat de ondergrond droog is en vrij van vet en vuil. Loszittende oude teer- of bitumenlagen verwijderen. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Als voorstrijklaag Tenco Bitumen constructielak zwart gebruiken. Voor een goede bescherming op nieuw werk tenminste 2 lagen Tenco Bitumen constructielak aluminium aanbrengen. Voor onderhoud kan worden voorzien met één laag. Tenco Bitumen constructielak aluminium kan worden aangebracht met een kwast, bokkenpoot of verfroller.

VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Terpentine, tevens om gereedschap mee te reinigen.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml en 25 liter.
INFORMATIE	www.tenco.nl