

PRODUKTDATENBLATT

TENCO BITUMEN SILOLACK	
BESCHREIBUNG	Tenco Bitumen Silolack ist ein schwarzer Lack auf Basis ausgewählten Bitumens. Tenco Bitumen Silolack ist säure- und alkalibeständig und bildet eine harte, aber elastische, nicht-klebende Schicht.
ANWENDUNG	Tenco Bitumen Silolack wird zum Schutz von Fahr- und anderen Silos aus Beton, in denen Futtermittel gelagert werden, verwendet.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	- einfach zu verarbeiten - gute Deckung - wasserabweisend - säure- und alkalibeständig - nicht UV-beständig, nur für Bereiche ohne Tageslicht
BASISDATEN	
Form	viskos
Farbe	Schwarz
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	0,92 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	Auf glattem Untergrund: 8–10 m ² /l Auf rauem Untergrund: 6–8 m ² /l
Empfohlene Schichtdicke	40–45 µm
Trockenzeit	staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	LÖSUNGSMITTELHALTIG Entflammbar. EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.
Feststoffgehalt	55,5 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Der Untergrund muss trocken sowie frei von Fett und Schmutz sein. Lockere alte Teer- und Bitumenschichten entfernen. Für guten Schutz auf neuen Objekten mindestens 2 Schichten auftragen. Bei Verwendung auf Beton die erste Schicht mit 5 bis 10 % Terpentin verdünnen, um ein gutes Eindringen und eine gute Haftung zu erreichen. Tenco Bitumen Silolack mit Pinsel, Teerpinsel, Farbwalze

	oder Farbspritze auftragen. NICHT mit einem Gummiabzieher. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
VERDÜNNUNG	Tenco Bitumen Silolack ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1.000 ml, 2.500 ml, 5.000 ml, 10 l und 25 l
INFORMATION	www.tenco.nl