

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PEINTURE DE CONSTRUCTION TENCO BITUME NOIR	
DESCRIPTION	La peinture de construction Tenco bitume noir est une laque pour bitume facile à appliquer. Offre une protection contre les acides et reste élastique après séchage. Ne convient pas en plein soleil.
APPLICATION	La peinture de construction Tenco bitume noir est utilisée aux endroits où le fer, le béton ou la pierre doivent être bien protégés par un bitume facile à manipuler et à appliquer. La peinture de construction Tenco bitume noir convient aussi parfaitement comme revêtement pour les réservoirs et les parois intérieures des bateaux en acier.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Application facile - Bonne couvrance - Imperméabilité - Résistance aux produits acides et alcalins - Résistance limitée aux rayons ultraviolets.
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Noir
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	1,0 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	Sur surfaces lisses : 8 à 10 m ² par litre. Sur surfaces rugueuses : 6 à 8 m ² par litre.
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C. Peut être peint après 24 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l. Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV.
Teneur en composants solides	47,0 %
MODE D'EMPLOI	Appliquer sur une surface propre, sèche et exempte de graisse. Retirer les anciennes couches de bitume ou de goudron qui s'écaillent. Appliquer la peinture de construction Tenco bitume noir à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. En cas d'application sur le béton,

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

	<p>diluer la première couche avec 5 % de térébenthine. Appliquer ensuite deux couches de peinture de construction Tenco bitume noir non diluées. Deux couches non diluées suffisent pour l'entretien.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Minimum 10 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	La peinture de construction Tenco bitume noir est prête à l'emploi. Les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml et 25 litres
INFORMATIONS	www.tenco.nl