

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO BOOTPRIMER UNIVERSEEL	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Bootprimer universeel is een roestwerende en uitstekend dekkende primer speciaal voor boven de waterlijn en te gebruiken op staal, hout en verouderd polyester.</p> <p>Tenco Bootprimer universeel is te verkrijgen in zowel wit als grijs. Wij adviseren om de primer te gebruiken als grondlaag voor de Tenco Bootlak Kleur voor een goed en duurzamer resultaat.</p>
TOEPASSING	Tenco Bootprimer universeel is een uitstekende hechtlaag voor de Tenco Bootlakken. De primer is toepasbaar op hout, metaal en verouderd polyester boven de waterlijn.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Gemakkelijk verwerkbaar - Uitstekende dekking - Goed hechtend - Roestwerend en kras vast.
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Wit & Grijs
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20°C.	± 1,0 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	11 - 13 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	Dit product bevat maximaal 390 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	± 85%
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Ondergrond moet droog en vet vrij zijn. Eerst schuren en waar nodig ontroesten. Op nieuwe ondergrond en bij onderhoud op kale delen één of twee lagen aanbrengen met een kwast, verfroller of verfspuit. Na elke gedroogde laag licht schuren. Daarna geheel aflakken met Tenco Bootlak in één of twee lagen.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de</p>

	volle zon of beneden de 8 °C.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV Op staal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Tenco Bootprimer is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentijn.
GEbruIKSVoORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	750 ml.
INFORMATIE	www.tenco.nl