

PRODUKTDATENBLATT

TENCO BOTTOMCOAT BRONZE	
BESCHREIBUNG	<p>Tenco Bottomcoat Bronze bietet eine schützende Deckschicht für die Unterwasserbeschichtung mit Tenco Bottomcoat Schwarz. Das Produkt wurde speziell für Binnenschiffe und Sportboote, die in Süß- oder Brackwasser fahren, entwickelt.</p> <p>Tenco Bottomcoat Bronze sorgt durch den glatten Charakter der Deckschicht dafür, dass Algenwuchs erschwert wird. Darüber hinaus können möglicherweise bereits vorhandene Algen leicht entfernt werden.</p>
ANWENDUNG	Tenco Bottomcoat Bronze wird als glatte schützende Deckschicht über Tenco Bottomcoat Schwarz für die Binnenschifffahrt und Sportboote verwendet.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Deckschicht für Tenco Bottomcoat Schwarz - erschwert Algenwuchs - einfach aufzutragen - wartungsfreundlich
BASISDATEN	
Form	dickflüssig, viskos
Farbe	Bronze
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	46 °C
Dichte bei 20 °C	1,02 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	8 - 10 m ² /l
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C.
Lösungsmittelgehalt	Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 50 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Die Grundierung Tenco Bottomcoat Schwarz muss hinreichend trocken sein, bevor Tenco Bottomcoat Bronze aufgetragen wird. Tenco Bottomcoat Bronze mit Pinsel oder Farbrolle auftragen. 1 oder 2 Schichten Tenco Bottomcoat Bronze auf Tenco Bottomcoat Schwarz auftragen.

	Vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8 - 10 °C (je nach Untergrund).
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Auf Holz: Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit. Auf Stahl: Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Tenco Bottomcoat Bronze ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Waschbenzin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1000 ml, 2500 ml und 25 l
INFORMATION	www.tenco.nl