

*FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT*

<b>TENCO BOTTOM COAT BRONZE</b>	
<b>DESCRIPTION</b>	<p>Tenco Bottom Coat bronze offre une couche de finition protectrice pour les revêtements sous-marins Tenco Bottom Coat noir. Il est spécialement conçu pour les bateaux fluviaux et les bateaux de plaisance naviguant dans des eaux douces ou saumâtres.</p> <p>Par le caractère lisse de sa couche de finition, Tenco Bottom Coat bronze rend difficile la propagation des algues. En outre, une propagation éventuelle peut facilement être éliminée.</p>
<b>APPLICATION</b>	Tenco Bottom Coat bronze est appliqué comme une couche de finition lisse et protectrice sur le Tenco Bottom Coat noir pour les navires de plaisance et les bateaux fluviaux.
<b>PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Couche de finition pour le Tenco Bottom Coat noir</li> <li>- Complique la propagation des algues</li> <li>- facile à appliquer</li> <li>- facile à entretenir</li> </ul>
<b>DONNÉES DE BASE</b>	
Aspect	Liquide épais et visqueux
Couleur	Bronze
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	46 °C.
Densité à 20 °C	1,02 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	8 à 10 m <sup>2</sup> par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C Peut être peint après 24 heures à 18 °C
Teneur en solvant	Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 50%
<b>MODE D'EMPLOI</b>	Les couches inférieures de Tenco Bottom Coat noir doivent être suffisamment sèches avant l'application de Tenco Bottom Coat bronze. Appliquer Tenco Bottom Coat bronze à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Appliquer 1 à 2 couches de Tenco Bottom Coat bronze sur la couche de Tenco Bottom Coat noir.

	Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 8 -10 °C, en fonction du support.
<b>TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT</b>	Sur le bois : Minimum 8°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %. Sur l'acier : Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %.
<b>DILUTION</b>	Tenco Bottom Coat bronze est prêt à l'emploi. Les outils peuvent être nettoyés avec du white-spirit.
<b>CONSIGNES D'UTILISATION</b>	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	1000 ml, 2500 ml et 25 litres
<b>INFORMATIONS</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>