

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO BOTTOMCOAT BRONS</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tenco Bottomcoat brons biedt een beschermende afwerklaag voor Tenco Bottomcoat zwart onderwatercoating. Het is speciaal voor binnenvaart- en pleziervaartschepen die varen op zoet of brak water.</p> <p>Tenco Bottomcoat brons zorgt doormiddel van het gladde karakter van de afwerklaag, dat de aangroei van algen wordt bemoeilijkt. Daarnaast kan eventuele aangroei gemakkelijk worden verwijderd.</p>
<b>TOEPASSING</b>	Tenco Bottomcoat brons wordt toegepast als gladde en beschermende afwerklaag over Tenco Bottomcoat zwart voor pleziervaart- en binnenvaartschepen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- afwerklaag voor Tenco Bottomcoat zwart</li> <li>- bemoeilijkt aangroei van algen.</li> <li>- gemakkelijk aan te brengen</li> <li>- eenvoudig in onderhoud</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Dikvloeibaar, viskeus
Kleur	Brons
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	46 °C.
Dichtheid bij 20°C.	1,02 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	8 - 10 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 50%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	<p>De ondergrond Tenco Bottomcoat zwart moeten voldoende droog zijn alvorens Tenco Bottomcoat brons te kunnen aanbrengen. Tenco Bottomcoat brons aanbrengen met kwast of verfroller. 1 of 2 lagen Tenco Bottomcoat brons over Tenco Bottomcoat zwart aanbrengen.</p>

	Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C, afhankelijk van de ondergrond.
<b>VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid. Op staal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Bottomcoat brons is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met wasbenzine.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml, 2500 ml en 25 liter.
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>