

PRODUKTDATENBLATT

<b>TENCO BOTTOMCOAT SCHWARZ</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Tenco Bottomcoat Schwarz ist ein schwarzer Schutzanstrich speziell für Binnenschiffe und Sportboote, die in Süß- oder Brackwasser fahren. Zudem eignet sich Tenco Bottomcoat Schwarz für Hausboote, Schwimmstege und andere Objekte, die mit Süßwasser in Berührung kommen, wie Schleusentore, Spundwände und Stegpfähle.
<b>ANWENDUNG</b>	Tenco Bottomcoat Schwarz dient zum Schutz von Eisen, Beton, Holz und altem Polyester. Tenco Bottomcoat Schwarz haftet direkt auf dem blanken Metall, Beton, Holz oder altem Polyester, sodass keine Grundierung benötigt wird ( <b>keinesfalls unter Tenco Bottomcoat Schwarz eine Grundierung auftragen</b> ).  Außerdem haftet Tenco Bottomcoat Schwarz direkt auf alten Teer- und Bitumenschichten. Tenco Bottomcoat Schwarz ist zudem wartungsfreundlich.
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- haftet direkt auf blankem Metall, Beton, Holz oder altem Polyester</li> <li>- haftet direkt auf alten Teer- und Bitumenschichten</li> <li>- geeignet für Süß- und Brackwasser</li> <li>- einfach aufzutragen, wartungsfreundlich</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	flüssig
Farbe	Schwarz
Geruch	charakteristisch
Flammpunkt	35 °C
Dichte bei 20 °C	1 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	7 - 9 m <sup>2</sup> /l
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C und 60 % φ (rF). Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C und 60 % φ (rF).
Lösungsmittelgehalt	Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.
Feststoffgehalt	69,0 %
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	Auf einem trockenen Untergrund frei von Fett, Schmutz, losem Rost und Walzhaut auftragen. Tenco Bottomcoat Schwarz mit

	<p>Pinsel oder Farbrolle auftragen. Als erste Schicht oder an unbehandelten Stellen Tenco Bottomcoat Schwarz mit ca. 10 % Waschbenzin verdünnen. Danach 2 Schichten unverdünnt auftragen. Zur Pflege genügt das Auftragen von 2 unverdünnten Schichten.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8 - 10 °C (je nach Untergrund).</p>
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	<p>Auf Holz: Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.</p> <p>Auf Stahl: Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.</p>
<b>VERDÜNNUNG</b>	<p>Tenco Bottomcoat Schwarz ist gebrauchsfertig.</p> <p>Werkzeuge können mit Waschbenzin gereinigt werden.</p>
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	<p>Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.</p>
Handhabung und Lagerung	<p>In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.</p>
<b>VERPACKUNGEN</b>	<p>1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 l, 25 l, 60 l en 200 l</p>
<b>INFORMATION</b>	<p><a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a></p>