

PRODUKTDATENBLATT

TENCO DOUGLASIENBEIZE DECKEND	
BESCHREIBUNG	<p>Tenco Douglasienbeize deckend ist eine dauerhafte Beize für den Außenbereich auf Acrylbasis mit Wasser als Lösungsmittel. Tenco Douglasienbeize ist geruchsarm und belastet die Umwelt weniger.</p> <p>Tenco Douglasienbeize akzentuiert die Maserung und schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, ist einfach aufzubringen und trocknet schnell. Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
ANWENDUNG	<p>Tenco Douglasienbeize deckend bietet vorzüglichen Schutz für Douglasien- und Lärchenholz. Sie kann auf Lauben, Zäunen, Pergolen, Blockhäusern, Palisaden und Klettergerüsten angewandt werden. Nicht geeignet für horizontale Teile wie Beläge und Terrassen.</p>
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Geeignet für Weichhölzer, nicht geeignet für Hartholz - Weniger belastend für die Umwelt - UV-beständig - Wasserabweisend - Vorzüglicher Schutz vor Witterungseinflüssen - Einfach zu verarbeiten - Schnelltrocknend
BASISDATEN	
Form	Flüssig
Farbe	Laut Produktbeschreibung
Geruch	Charakteristisch
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	1,1 kg/l
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	12 - 14 m ² /l auf gehobeltem Holz 6 - 8 m ² /l auf rohem Holz
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 2 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 16 Stunden bei 18 °C.
Lösemittelgehalt	KEIN BIS WENIG LÖSEMITTEL EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 20 g/l VOC.

Feststoffgehalt	≥ 50 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	<p>Neues Holz muss trocken, sauber und fettfrei sein. Tenco Douglasienbeize mit einem Pinsel für Wasserfarben in dünner, gleichmäßiger Schicht aufbringen. Zweimalige Behandlung genügt bei neuem Holz, zwischen den Schichten leicht anschleifen. Für die Pflege genügt für gewöhnlich 1 Schicht, abhängig von der Beschaffenheit der Oberfläche</p> <p>Außerdem empfehlen wir, das Holz einige Monate im Freien stehen zu lassen, so dass Inhaltsstoffe und/oder Fabriksöl durch Verwitterung verschwinden. Zur Pflege: Früher mit Beize oder Lack behandeltes Holz gut abschleifen. Grau gewordenes Holz leicht schleifen, so dass die Holzfarbe wieder erscheint, und danach mit Tenco Douglasienbeize Deckend behandeln.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Tenco Douglasienbeize ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit Wasser reinigen.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1000 ml und 2500 ml
INFORMATION	www.tenco.nl