

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LASURE DOUGLAS TENCO TRANSPARENTE	
DESCRIPTION	La lasure douglas Tenco transparente est une lasure d'extérieur résistante, à base d'acrylique, l'eau en étant le solvant. Peu odorante, elle est respectueuse de l'environnement. La lasure douglas Tenco accentue le fil du bois et protège le bois des intempéries. Elle est facile à appliquer et sèche rapidement. Elle ne doit pas être appliquée en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.
APPLICATION	La lasure douglas Tenco transparente assure la protection des bois de type douglas et mélèze. Elle peut être appliquée sur les abris de jardin, les barrières, les clôtures, les chalets, les palissades et les cages à écureuils. Ne convient pas aux parties horizontales telles que le platelage et les terrasses.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Convient aux bois tendres, ne convient pas aux bois durs - Respect de l'environnement - Résistance aux rayons ultraviolets - Imperméabilité - Excellente protection contre les intempéries - Application facile - Séchage rapide
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1,1 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	12 à 14 m² par litre sur bois raboté. 6 à 8 m² par litre sur bois brut.
Temps de séchage	Sec en surface : après environ 2 heures à 18 °C. Peut être peint après 16 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	AUCUN OU PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 20 g/l de COV.

Teneur en composants solides	≥ 50 %
MODE D'EMPLOI	Le bois neuf doit être sec, propre et exempt de graisse. Appliquer la lasure douglas Tenco en fine couche régulière à l'aide d'un pinceau pour peintures aqueuses Deux traitements suffisent pour le bois neuf, poncer légèrement entre les couches. Une seule couche suffit pour l'entretien, selon l'état du support. Il est également conseillé de laisser le bois quelques mois à l'extérieur de manière à ce que les substances du bois et/ou l'huile appliquée en usine subissent l'effet des intempéries. Entretien : bien poncer le bois préalablement traité avec de la lasure ou de la peinture. Légèrement poncer le bois grisâtre de manière à ce que la couleur du bois réapparaisse. Traiter ensuite avec la teinture transparente Tenco Douglas. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %.
DILUTION	La lasure douglas Tenco est un produit prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml et 2500 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl