

PRODUKTDATENBLATT

<b>TENCO FERRO METALLACK</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	<p>Tenco Ferro Rostschutz-Metallack ist ein bärenstarker seidenglänzender Metallack mit Mennige. Tenco Ferro Metallack ist Grundierung, Rostschutz-Mennige und Decklack in einem System. Dadurch ist eine Vorbehandlung mit Mennige oder einem anderen Grundanstrich auf Metalluntergründen nicht erforderlich.</p> <p>Zur Behandlung von verzinktem Stahl und Aluminium muss zuerst eine Schicht Tenco Universalgrundierung aufgetragen werden.</p>
<b>ANWENDUNG</b>	<p>Tenco Ferro Metallack eignet sich für Gegenstände wie Stahlzäune, Gartenstühle und Spielgeräte. Außerdem kann Tenco Ferro Metallack verwendet werden, um Stahlprofile und Balken mit einer Rostschuttschicht zu versehen. Tenco Ferro Metallack ist kratzfest und gut beständig gegen mechanische Belastung.</p>
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- einfach zu verarbeiten</li> <li>- stoß- und schlagfest</li> <li>- gute Deckung und Fließeigenschaften</li> <li>- sehr gute Haftung</li> <li>- Rostschutz</li> <li>- seidenglänzend</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	flüssig
Farbe	laut Produktbeschreibung
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	1,1 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	10–13 m <sup>2</sup> /l
Empfohlene Schichtdicke	30–35 µm
Trockenzeit	staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	<b>LÖSUNGSMITTELHALTIG</b> Entflammbar. EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.

<b>Feststoffgehalt</b>	≥ 50 %
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	<p>Der Untergrund muss trocken und frei von Schmutz, Fett und losem Rost sein. Nach dem Entfetten des Untergrunds gut schleifen und mindestens 2 Schichten auftragen, auch zwischen den einzelnen Schichten gut schleifen. Für die Pflege genügt für gewöhnlich 1 Schicht.</p> <p>Tenco Ferro Rostschutz-Metalllack mit Pinsel oder Farbrolle auftragen.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
<b>VERDÜNNUNG</b>	Tenco Ferro Rostschutz-Metalllack ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	250 ml, 750 ml und 2.500 ml * Nicht alle Farben sind in Verpackungen zu 2.500 ml erhältlich.
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>