

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SPRAY ZINC TENCO FERRO	
DESCRIPTION	Le spray zinc Tenco Ferro est composé de plus de 97 % de zinc et ne nécessite donc pas de sous-couche de primaire ou de minium. Offre une protection cathodique contre les intempéries. Préviens la formation de corrosion sur le fer et l'acier. La couche de zinc à séchage rapide forme un film élastique et auto-régénérant qui peut servir de base pour tous types de peinture.
APPLICATION	Le spray zinc Tenco Ferro est notamment utilisé pour réparer les dommages aux constructions en acier et pour le traitement des échappements, tôleries de voiture et tuyaux (comme les joints et coudes). Convient particulièrement à la soudure par point vu la bonne conduction électrique.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Résistant à l'essence, aux produits chimiques et aux intempéries - Antirouille - forme un film élastique et auto-régénérant qui peut servir de base pour tous types de peinture - Résistant à la chaleur jusqu'à 350 °C - Séchage rapide
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Aérosol
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable à cause de l'aérosol
Densité à 20 °C	1,172 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non miscible ou difficile à mélanger
Rendement théorique	4 à 6 m ² /l (2 à 3 m ² /l par aérosol)
Temps de séchage	Sec après 5 heures à 18 °C Peut être peint après 24 heures à 18 °C
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT Très légèrement inflammable. Le produit ne présente pas de risque d'explosion, mais la formation de mélanges air/vapeur à risque explosif est possible.
Teneur en composants solides	45,5 %
MODE D'EMPLOI	Éliminer la graisse, la saleté et la rouille éventuelle de la surface. Couvrir les parties qui ne doivent pas être traitées. Bien agiter avant l'emploi jusqu'à entendre la bille dans le flacon. Puis, bien

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

	agiter encore 2 minutes environ. En cas d'utilisation prolongée, secouer à nouveau de temps en temps pendant l'utilisation. Pulvériser à environ 25 à 30 cm de distance de l'objet. Après utilisation, retourner le flacon et appuyer sur la buse pour la vider. Ne pas utiliser en dessous de 10 °C. Ne pas appliquer à l'extérieur en cas de risque de pluie ou de gel et en plein soleil. Ne jamais placer l'aérosol sur une source de chaleur.
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Minimum 10 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %
AVERTISSEMENT	Contenant sous pression. Protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C. Ne jamais percer ou brûler le pulvérisateur. Ne pas pulvériser en direction d'une flamme ou tout autre corps incandescent. Ne pas respirer les émanations.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	500 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl