

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PRIMAIRE TENCO À BASE D'EAU	
DESCRIPTION	Le primaire Tenco à base d'eau est utilisé comme première couche pour le bois neuf et comme couche d'apprêt sur la peinture existante. Peut être recouvert avec une peinture couvrante à base d'eau ou de white-spirit. Conformité ARBO pour l'usage professionnel en intérieur.
APPLICATION	Bois : en tant que couche d'apprêt sur le bois neuf et les emplacements précédemment peints mais désormais à nu. Le primaire pénètre bien dans le bois et forme une bonne couche adhésive pour différents types de bois.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Pour l'intérieur et l'extérieur - Peut être recouvert avec des peintures à base d'eau et de solvants. - Bonne fluidité - Séchage rapide - Bonne couvrance - Quasiment inodore - Régulation de l'humidité - Respectueux de l'environnement et facile d'utilisation
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Visqueux
Couleur et brillance	Blanc ou gris, mat
Odeur	Douce
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	Environ 1,46 kg/l
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	10 à 13 m ² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 2 heures à 18 °C Peut être peint après 16 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	TENEUR EN SOLVANT TRÈS FAIBLE À NULLE CONFORMITÉ ARBO POUR L'USAGE PROFESSIONNEL EN INTÉRIEUR. Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 40 g/l de SOV.
Teneur en composants solides	Environ 66 %

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

MODE D'EMPLOI	<p>La surface doit être sèche et exempte de graisse. Bien poncer, dépolir et dégraisser le bois neuf au préalable et appliquer deux couches à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Légèrement poncer entre les couches.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	Prêt à l'emploi, les outils peuvent être nettoyés avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	250 ml, 750 ml et 2500 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl