

## PRODUKTDATENBLATT

<b>TENCO HOLZSCHUTZFARBE DECKEND MATT SCHWARZ AUF WASSERBASIS</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	<p>Tenco Holzschutzfarbe deckend matt schwarz auf Wasserbasis ist eine spezielle schwarze Beschichtung für Holzobjekte, die zuvor mit Teerprodukten behandelt wurden. Tenco Holzschutzfarbe deckend matt wird verwendet zum Schutz und zur Verschönerung von Holzobjekten wie Scheunen, Zäunen, Schuppen, Mühlen usw., wobei das charakteristische Äußere erhalten bleibt. Auch auf unbehandeltem Holz z. B. bei Reparaturen einsetzbar. Tenco Holzschutzfarbe deckend matt bietet vorzüglichen Schutz und ist gegen alle Witterungseinflüsse beständig.</p>
<b>ANWENDUNG</b>	<p>Tenco Holzschutzfarbe deckend matt wird verwendet zum Schutz und zur Verschönerung von Holzobjekten wie Scheunen, Schuppen, Zäunen, Mühlen usw., wobei das charakteristische Äußere erhalten bleiben soll. Nicht geeignet für horizontale Teile wie Beläge und Terrassen.</p>
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für Weichhölzer, nicht geeignet für Hartholz</li> <li>- Witterungsfester Schutz</li> <li>- UV-beständig</li> <li>- Für Holz, das zuvor mit einem Teerprodukt behandelt wurde</li> <li>- Auch auf unbehandeltem Holz z. B. bei Reparaturen einsetzbar</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	Flüssig
Farbe	Schwarz
Geruch	Charakteristisch
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	1,1 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	<p>Auf gehobeltem Holz: 12 - 14 m<sup>2</sup>/l Auf ungehobeltem Holz: 6 - 8 m<sup>2</sup>/l</p>
Empfohlene Schichtdicke	50-55 µm
Trockenzeiten	<p>Staubtrocken nach 2 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 16 Stunden bei 18 °C.</p>
Lösemittelgehalt	<p><b>KEIN BIS WENIG LÖSEMITTEL</b> EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.</p>

Feststoffgehalt	≥ 50 %
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	<p>Neues Holz muss trocken, sauber und fettfrei sein. Tenco Holzschutzfarbe deckend matt mit Langhaarpinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht aufbringen. Auf unbehandeltem Holz sind zwei Behandlungen hinreichend. Außerdem empfehlen wir, das Holz einige Monate im Freien stehen zu lassen, so dass Inhaltsstoffe und/oder Fabriksöl durch Verwitterung verschwinden. Zur Pflege: Zuvor behandeltes Holz ordentlich abschleifen. Grau gewordenes Holz leicht schleifen, so dass die Holzfarbe wieder erscheint, und danach mit Tenco Holzschutzfarbe deckend matt behandeln.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
<b>VERDÜNNUNG</b>	Tenco Holzschutzfarbe deckend matt ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit Wasser reinigen.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	1000 ml und 2500 ml
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>