

*PRODUKTDATENBLATT*

<b>TENCO HOLZSCHUTZFARBE SCHWARZ</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Tenco Holzschutzfarbe Schwarz ist eine spezielle Beschichtung für Holzobjekte, die zuvor mit Teerprodukten behandelt wurden. Tenco Holzschutzfarbe Schwarz wird verwendet zum Schutz und zur Verschönerung von Holzobjekten wie Scheunen, Zäunen, Schuppen, Mühlen usw., wobei das charakteristische Äußere erhalten bleibt. Auch auf unbehandeltem Holz z. B. bei Reparaturen einsetzbar. Tenco Holzschutzfarbe Schwarz bietet vorzüglichen Schutz und ist gegen alle Witterungseinflüsse beständig.
<b>ANWENDUNG</b>	Tenco Holzschutzfarbe Schwarz wird verwendet zum Schutz und zur Verschönerung von Holzobjekten wie Scheunen, Schuppen, Zäunen, Mühlen usw., wobei das charakteristische Äußere erhalten bleibt. Nicht geeignet für horizontale Teile wie Beläge und Terrassen.
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für Weichhölzer, nicht geeignet für Hartholz</li> <li>- Witterungsfester Schutz</li> <li>- UV-beständig</li> <li>- Für Holz, das zuvor mit einem Teerprodukt behandelt wurde</li> <li>- Auch auf unbehandeltem Holz z. B. bei Reparaturen einsetzbar</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	Flüssig
Farbe	Schwarz
Geruch	Lösemittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	0,97 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	Auf gehobeltem Holz: 8 - 10 m <sup>2</sup> /l Auf ungehobeltem Holz: 6 - 8 m <sup>2</sup> /l
Empfohlene Schichtdicke	50-55 µm
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C.
Lösemittelgehalt	EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Primer (Kat. A/h) 750 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC. EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Decklack (Kat. A/e) 400 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.

<b>Feststoffgehalt</b>	58,4 %
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	Auf sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund auftragen. Lockere alte Bitumen- oder Teerschichten entfernen. Tenco Holzschutzfarbe Schwarz vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Tenco Holzschutzfarbe Schwarz mit Pinsel oder Farbrolle auftragen. Nicht in direktem Sonnenlicht verarbeiten. Als erste Schicht oder an unbehandelten Stellen Tenco Holzschutzfarbe Schwarz mit $\pm 5$ % Terpentin verdünnen. Danach 2 Schichten unverdünnt auftragen. Zur Instandhaltung genügt das Auftragen von 2 unverdünnten Schichten.
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
<b>VERDÜNNUNG</b>	Terpentin. Tenco Holzschutzfarbe ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 Liter, 25 Liter
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>