

PRODUKTDATENBLATT

TENCO HOLZ-IMPRÄGNIERUNG	
BESCHREIBUNG	<p>Tenco Holz-Imprägnierung ist eine durchsichtige, farblose Beschichtung auf Wasserbasis, die als erste Schicht für transparente oder deckende Anstriche dient. Dringt tief in die Holzoberfläche ein und fördert die Haftung der Deckschicht. Das Produkt ist wasserabweisend und dichtet sehr gut ab.</p> <p>Tenco Holz-Imprägnierung ist nach dem Trocknen mit deckenden Farbsystemen auf Terpentinbasis und mit durchsichtigen/deckenden Farbsystemen auf Wasserbasis überstreichbar. Tenco Holz-Imprägnierung verlängert die Lebensdauer von Holz. Es ist farblos und dadurch auch bestens geeignet für die Endbearbeitung mit transparenter Beize. Dank des wasserabweisenden Charakters wird die Bildung von Schimmel eingeschränkt.</p>
ANWENDUNG	Tenco Holz-Imprägnierung als erste Schicht auf einem Holzuntergrund, als Basis für transparente oder deckende Anstriche.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Einfach zu verarbeiten - Deckend und transparent überstreichbar - Überstreichbar mit Farben auf Lösemittel- wie Wasserbasis - Fördert die Haftung der Deckschicht - Schnell trocknend
BASISDATEN	
Form	Flüssig
Farbe	Geruchlos
Geruch	Charakteristik
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	1,02 kg/l
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	12 - 15 m ² /l je nach Untergrund
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 2 Stunden bei 18 °C Überstreichbar nach 16 Stunden bei 18 °C
Lösemittelgehalt	KEIN BIS WENIG LÖSEMITTEL EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i); 140 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 10 g/l VOC.

Feststoffgehalt	-
GEBRAUCHSANWEISUNG	<p>Das Holz muss trocken, sauber und fettfrei sein. Vor der Behandlung die Oberfläche anschleifen, anschließend entstauben und entfetten.</p> <p>Tenco Holz-Imprägnierung mit Langhaarpinsel in dünner, gleichmäßiger Schicht aufbringen. Einmaliges Behandeln genügt, die Deckschicht kann sofort nach dem Trocknen aufgetragen werden.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Tenco Holz-Imprägnierung ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit Wasser reinigen.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1000 ml und 2500 ml
INFORMATION	www.tenco.nl