

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TENCO MINIMUM DE FER	
DESCRIPTION	Tenco Minimum de fer est un primaire antirouille rouge-brun qui convient spécialement lorsque la peinture de finition est de couleur foncée. Tenco Minimum de fer est notamment destiné aux structures en acier, aux clôtures et aux machines pour prévenir la corrosion et la rouille. Outre la résistance à la corrosion, le Minimum de fer apporte une belle finition à l'objet. Peut être recouvert avec une peinture couvrante à base de térébenthine.
APPLICATION	Sur le métal : protection contre la rouille Sur le bois : couche hydrofuge pour le bois qui n'est pas exposé à la lumière du jour
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Antirouille - Application facile - Imperméabilité - Couche hydrofuge - Séchage rapide - Peut être recouvert avec une peinture à base de térébenthine
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur/Type de brillance	Rouge-brun/Matt
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	1,33 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	Acier/fer lisse ou bois lisse préalablement couvert : 11 à 13 m² par litre Bois brut non traité : 8 à 10 m² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C. Peut être peint après 24 heures à 18 °C
Teneur en solvant	Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l. Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 70 %

MODE D'EMPLOI	La surface doit être sèche et exempte de graisse ainsi que d'écailles de rouille. D'abord dégraisser, poncer et dépoussiérer le bois ou le métal neuf. Pour une protection optimale, appliquer 2 couches avec un pinceau à poils longs ou un rouleau, poncer légèrement entre les couches. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 8-10 °C (en fonction de la surface).
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Sur le métal : Minimum 10 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 % Sur le bois : Minimum 8 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	Prêt à l'emploi, les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	NON CONFORME À LA LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN USAGE PROFESSIONNEL EN INTÉRIEUR Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Protéger le produit de la chaleur. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	250 ml, 750 ml, 2500 ml et 5000 ml.
INFORMATIONS	www.tenco.nl