

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PEINTURE BLANCHE MATE POUR YACHT TENCO	
DESCRIPTION	<p>La peinture blanche mate pour yacht Tenco est une peinture blanche à séchage rapide et résistante aux rayures, à base de résines alkydes polyuréthanes. Adaptée à tous les types de bois dur, au-dessus de la ligne de flottaison.</p> <p>La peinture blanche mate pour yacht Tenco résiste à toutes les intempéries ainsi qu'à l'eau douce et salée. La peinture blanche pour yacht Tenco peut aussi être utilisée à l'intérieur pour l'aménagement intérieur des yacht, les meubles, les portes et les châssis.</p>
APPLICATION	La peinture blanche mate pour yacht Tenco protège tous les types de bois dur, au-dessus de la ligne de flottaison. À utiliser sur tous les bois dur dans et sur votre bateau ou navire, mais aussi à la maison.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Application facile - Excellente durabilité - Aucune coloration - Imperméabilité - Résiste aux influences de l'eau salée, saumâtre et douce.
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur/Type de brillance	Blanc/Mat
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	± 0,9 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	11 à 13 m ² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C Peut être peint après 24 heures à 18 °C
Teneur en solvant	Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 60 %
MODE D'EMPLOI	La surface doit être sèche et exempte de graisse. Bien poncer et dépoussiérer le bois neuf au préalable et appliquer au moins trois

	<p>couches à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. Légèrement poncer entre les couches. Une couche suffit généralement pour l'entretien.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 8 °C.</p>
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 8°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	La peinture blanche mate pour yacht Tenco est prête à l'emploi. Les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	250 ml et 750 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl