

PRODUKTDATENBLATT

TENCO YACHTLACK KLAR SATINGLANZ	
BESCHREIBUNG	Tenco Yachtlack klar satinglanz ist ein schnell trocknender und kratzbeständiger Lack auf Polyurethan-Alkydharz-Basis. Er ist für alle Hartholzarten oberhalb der Wasserlinie verwendbar. Tenco Yachtlack klar satinglanz ist gegen alle Witterungseinflüsse sowie gegen Süß- und Salzwasser beständig. Darüber hinaus kann Tenco Yachtlack klar in Innenräumen als Klarlack für Schiffseinrichtung, Möbel, Türen und Zargen verwendet werden.
ANWENDUNG	Tenco Yachtlack klar satinglanz schützt alle Hartholzarten oberhalb der Wasserlinie. Anwendbar auf jedem Hartholz in und auf Ihrem Boot oder Schiff, aber auch zu Hause.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	- Einfach zu verarbeiten - Hervorragende Haltbarkeit - Keine Verfärbung - Wasserabweisend - Beständig gegen Einflüsse von Salz-, Brack- und Süßwasser
BASISDATEN	
Form	Flüssig
Farbe/Glanztyp	Klar/ Seidenglanz
Geruch	Lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	ca. 0,9 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	11 - 13 m ² /l
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C.
Lösungsmittelgehalt	Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 60 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Neues Holz zuerst gründlich glattschleifen, entstauben und das Produkt in mindestens drei Schichten mit Pinsel, Farbrolle oder Farbsprühpistole auftragen. Zwischen den Schichten leicht schleifen. Für die Pflege genügt für gewöhnlich eine Schicht.

	Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8 °C.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Tenco Yachtlack klar sattinglanz ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	250 ml en 750 ml
INFORMATION	www.tenco.nl