

PRODUKTDATENBLATT

TENCO YACHTLACK DECKEND	
BESCHREIBUNG	<p>Tenco Yachtlack deckend ist ein besonders hochglänzender Decklack auf Polyurethan-Alkydharz-Basis und mit farbechten Pigmenten für den Einsatz oberhalb der Wasserlinie. Er bietet hervorragende Deckung, ist wetterbeständig und sehr langlebig. Die ideale Verarbeitungszeit und optimale Fließeigenschaften gewährleisten ein gleichmäßiges Endergebnis.</p> <p>Tenco Yachtlack deckend ist in verschiedenen schönen Wassersportfarben erhältlich. Verwenden Sie Tenco Yachtlack deckend immer in Kombination mit der Tenco Bootsgrundierung.</p>
ANWENDUNG	<p>Tenco Yachtlack deckend ist für den Einsatz über der Wasserlinie von Booten gedacht. Geeignet für Holz, Stahl und Polyester. Tenco Yachtlack deckend eignet sich sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen, für neue Komponenten, Wartungsarbeiten und das Überstreichen von Ein-Komponenten-PU-Boots- und Yachtlack jeder Marke.</p>
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Einfach zu verarbeiten - Keine Verfärbung - Wasserabweisend - Beständig gegen Einflüsse von Salz-, Brack- und Süßwasser - Für Holz, Stahl und Polyester - Tenco Bootsgrundierung als Grundlage verwenden
BASISDATEN	
Form	flüssig
Farbe	laut Produktbeschreibung, Hochglanz
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	1,2 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	11 - 13 m ² /l
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	Dieses Produkt enthält maximal 300 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 70 %

GEBRAUCHSANWEISUNG	<p>Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein. Neue Untergründe oder nicht lackierte Teile zunächst mit Tenco Bootsgrundierung Weiß oder Grau vorbehandeln. Danach mit Tenco Yachtlack deckend in 1 oder 2 Schichten vollständig decklackieren. Zwischen den Schichten leicht schleifen. Mit einem Langhaarpinsel oder einer Mohair-Farbrolle auftragen. Für die Pflege genügt für gewöhnlich eine Schicht.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8 - 10 °C (je nach Untergrund).</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	<p>Auf Holz: Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit. Auf Stahl: Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.</p>
VERDÜNNUNG	<p>Tenco Yachtlack deckend ist gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.</p>
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	750 ml
INFORMATION	www.tenco.nl