

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PEINTURE COUVRANTE POUR YACHT TENCO	
DESCRIPTION	<p>La peinture couvrante pour yacht Tenco est une peinture à très haute brillance, pour la partie située au-dessus de la ligne de flottaison, à base de résines alkydes polyuréthanes et de pigments inaltérables. Extrêmement couvrant, résistant aux intempéries et très durable. Un temps d'application idéal et un arrondi optimal garantissent un résultat final impeccable.</p> <p>La peinture couvrante pour yacht Tenco est disponible dans diverses teintes nautiques magnifiques. Utilisez toujours la peinture couvrante pour yacht Tenco en combinaison avec un primaire pour yacht Tenco.</p>
APPLICATION	<p>La peinture couvrante pour yacht Tenco est destinée à la partie située au-dessus de la ligne de flottaison des yacht. Convient au bois, à l'acier et au polyester. La peinture couvrante pour yacht Tenco est adaptée tant aux applications intérieures qu'extérieures, aux nouveaux travaux ainsi qu'aux travaux d'entretien et au recouvrement d'une peinture polyuréthane mono-composant pour yacht et bateau, indépendamment de la marque.</p>
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Application facile - Aucune coloration - Imperméabilité - Résiste aux influences de l'eau salée, saumâtre et douce. - Convient au bois, à l'acier et au polyester. - Utilisez un primaire pour yacht Tenco pour une bonne base
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Conforme à la description du produit, haute brillance
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	1,2 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	11 à 13 m ² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C. Peut être peint après 24 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	Ce produit contient au maximum 300 g/l de COV.

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

Teneur en composants solides	≥ 70 %
MODE D'EMPLOI	<p>La surface doit être sèche et exempte de graisse. Les surfaces neuves ou les parties nues doivent être préalablement traitées avec le primaire pour yacht Tenco blanc ou gris. Ensuite, peindre entièrement en appliquant 1 ou 2 couches de peinture couvrante pour yacht Tenco. Légèrement poncer entre les couches. Appliquer à l'aide d'un pinceau à poils longs ou d'un rouleau en mohair. Une couche suffit généralement pour l'entretien.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 8 - 10 °C, en fonction du support.</p>
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	<p>Sur le bois : Minimum 8°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %</p> <p>Sur l'acier : Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %</p>
DILUTION	<p>La peinture couvrante pour yacht Tenco est prête à l'emploi. Les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine.</p>
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	<p>Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.</p>
Manipulation et stockage	<p>Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.</p>
CONDITIONNEMENTS	750 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl