

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO JACHTLAK DEKKEND</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	<p>Tenco Jachtlak dekkend is een zeer hoogglanzende aflak voor boven de waterlijn op basis van polyurethaan-alkydhars en kleurvaste pigmenten. Uitstekend dekkend, weervast en zeer duurzaam. De ideale verwerkingstijd en optimale vloeijing waarborgen een strak eindresultaat.</p> <p>Tenco Jachtlak dekkend is verkrijgbaar in diverse prachtige watersportkleuren. Gebruik Tenco Jachtlak dekkend altijd in combinatie met Tenco Jachtprimer.</p>
<b>TOEPASSING</b>	<p>Tenco Jachtlak dekkend is voor boven de waterlijn van boten. Geschikt voor hout, staal en polyester. Tenco Jachtlak dekkend is geschikt voor zowel binnen als buitentoepassingen, voor nieuw werk, onderhoudswerkzaamheden en het overschilderen van één-component PU- boot en jachtlakken ongeacht welk merk.</p>
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>- Geen verkleuring</li> <li>- Waterafstotend</li> <li>- Bestand tegen invloeden van zout, brak en zoetwater</li> <li>- Voor hout, staal en polyester</li> <li>- Gebruik Tenco Jachtprimer voor een goede basis</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de produktomschrijving, hoogglans
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20°C.	1,2 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	11 - 13 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	Dit product bevat maximaal 300 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 70%
<b>GBRUIKSAANWIJZING</b>	Ondergrond moet droog en vetvrij zijn. Nieuwe ondergrond of de

	<p>kale delen eerst voorbehandelen met Tenco Jachtprimer wit of grijs. Daarna geheel aflakken in 1 of 2 lagen Tenco Jachtlak dekkend. Tussen de lagen licht schuren. Aanbrengen met een langharige kwast of mohair verfrol. Voor onderhoud kan worden volstaan met één laag.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C afhankelijk van de ondergrond.</p>
<b>VERWERKINGSTEMPERATUUR</b>	<p>Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p> <p>Op staal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p>
<b>VERDUNNING</b>	Gebruiksklaar, gereedschap kan worden gereinigd met terpentijn.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
<b>VERPAKKINGEN</b>	750 ml.
<b>INFORMATIE</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>