

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PRIMAIRE UNIVERSEL POUR YACHT TENCO	
DESCRIPTION	Le primaire universel pour yacht Tenco est un primaire extrêmement couvrant et anticorrosion, spécialement conçu pour la partie au-dessus de la ligne de flottaison et à appliquer sur l'acier, le bois et le polyester vieilli. Le primaire universel pour yacht Tenco est disponible en blanc et en gris. Nous recommandons d'utiliser un primaire comme couche de base à la peinture pour yacht colorée Tenco pour un résultat plus esthétique et durable.
APPLICATION	Le primaire universel pour yacht Tenco est une excellente couche d'adhésion pour la peinture pour yacht Tenco. Le primaire pour yacht Tenco est applicable sur le bois, le métal et le polyester vieilli, au-dessus de la ligne de flottaison.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Application facile - Excellente couvrance - Bonne adhérence - Anticorrosion et anti-rayure
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Blanc & Gris
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	± 1,0 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	11 à 13 m ² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C Peut être peint après 24 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	Ce produit contient au maximum 390 g/l de COV.
Teneur en composants solides	± 85%
MODE D'EMPLOI	La surface doit être sèche et exempte de graisse. D'abord frotter et, si nécessaire, dérouiller. Sur une surface neuve ou en cas d'entretien sur des pièces nues, appliquer une ou deux couches

	avec un pinceau, un rouleau ou un pulvérisateur. Frotter légèrement après le séchage de chaque couche. Ensuite, appliquer une ou deux couches de peinture pour yacht Tenco. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 8 °C.
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Sur le bois : Minimum 8°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 % Sur l'acier : Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	Le primaire pour yacht Tenco est prêt à l'emploi. Les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	750 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl