Ausgabe: April 2024

PRODUKTDATENBLATT

TENCO MENNIGE ORANGE

BESCHREIBUNG	Tenco Mennige Orange ist ein Rostschutz, der das Produkt ersetzt, das früher als Bleimennige bekannt war. Mennige ist eine Grundierung, die vor Holzfäule und Korrosion schützt. Tenco Mennige Orange wird verwendet, um Holzbalken und Zargen, die mit Mauerwerk und Beton in Kontakt kommen, vor Holzfäule zu schützen. Darüber hinaus kann sie als schützender Grundanstrich für Eisen und Stahl verwendet werden. Überstreichbar mit deckender Farbe auf Terpentinbasis.
ANWENDUNG	Tenco Mennige Orange wird zum Schutz von Metall- und Holzobjekten wie Zäunen, Heizkörpern, Konstruktionselementen und Zargeneinfassungen verwendet. Tenco Mennige Orange haftet sehr gut und ist mit Lacken auf Alkydbasis überstreichbar. Auf Holz in Bereichen ohne Tageslicht kann Tenco Mennige Orange als Schutzschicht gegen Feuchtigkeit dienen.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	- Wasserabweisend - Rostschutz - Schutzschicht - Gute Deckung - Einfach zu verarbeiten - Überstreichbar mit Farben auf Terpentinbasis
BASISDATEN	
Form	flüssig
Farbe/Glanztyp	Orange/Mat
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	1,28 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	Glattes Eisen/glatter Stahl oder zuvor beschichtetes glattes Holz: 11–13 m^2/l Frisches raues, unbehandeltes Holz: 8–10 m^2/l
Trockenzeit	staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.

Mit der Ausgabe dieses Produktdatenblatts werden vorherige Ausgaben hinfällig.

Feststoffgehalt	≥ 70 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Der Untergrund muss trocken und fettfrei sein, losen Rost entfernen. Neues Holz oder Metall zuerst entfetten, schleifen und abstauben. Für einen optimalen Schutz 2 Schichten mit einem Langhaarpinsel oder einer Farbrolle auftragen, zwischen den Schichten leicht schleifen. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8–10 °C (je nach Untergrund).
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Auf Metall: mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit Auf Holz: mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
VERDÜNNUNG	Gebrauchsfertig. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	ERFÜLLT BEI BERUFLICHER ANWENDUNG IN INNENRÄUMEN NICHT DIE ARBEITSSCHUTZVORSCHRIFTEN Ausschließlich an gut gelüfteten Orten verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Die Dämpfe können Müdigkeit und Schwindel auslösen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Widerholte Exposition kann trockene oder gerissene Hautstellen verursachen. Enthält 2-Butanonoxim und Cobaltcarboxylat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Von offenen Flammen/Hitze fernhalten. Von Kindern fernhalten. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen mindestens 5 °C und maximal 25 °C lagern und vor Hitze schützen. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	250 ml, 750 ml und 2.500 ml
INFORMATION	www.tenco.nl