Version : Avril 2024

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TENCO MINIUM ORANGE

DESCRIPTION	Le minium orange Tenco est le remplaçant antirouille du produit autrefois connu sous le nom de minium de plomb. Le minium est un primaire résistant à la pourriture du bois et à la corrosion. Le minium orange Tenco est utilisé pour protéger de la pourriture les poutres et les cadres en bois qui entrent en contact avec la maçonnerie et le béton. Il peut également servir d'apprêt protecteur pour le fer et l'acier. Peut être recouvert avec une peinture couvrante à base de térébenthine.
APPLICATION	Le minium orange Tenco permet de protéger les objets en métal et en bois tels que : Clôtures, radiateurs, constructions et châssis de fenêtres. Le minium orange Tenco présente une très bonne adhérence et peut être peint avec des laques à base alkyde. Le minium orange Tenco forme couche hydrofuge sur le bois qui n'est pas exposé à la lumière du jour.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Imperméabilité - Antirouille - Couche hydrofuge - Bonne couvrance - Application facile - Peut être recouvert avec une peinture à base de térébenthine
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur/Type de brillance	Orange/Matt
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	1,28 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	Acier/fer lisse ou bois lisse préalablement couvert : 11 à 13 m² par litre Bois brut non traité : 8 à 10 m² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C. Peut être peint après 24 heures à 18 °C
Teneur en solvant	Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l.

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

Version : Avril 2024

	Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 70 %
MODE D'EMPLOI	La surface doit être sèche et exempte de graisse ainsi que d'écailles de rouille. D'abord dégraisser, poncer et dépoussiérer le bois ou le métal neuf. Pour une protection optimale, appliquer 2 couches avec un pinceau à poils longs ou un rouleau, poncer légèrement entre les couches. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 8-10 °C (en fonction de la surface).
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Sur le métal : Minimum 10 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 % Sur le bois : Minimum 8 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	Prêt à l'emploi, les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	CONFORME À LA LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN USAGE PROFESSIONNEL EN INTÉRIEUR Utiliser exclusivement dans un endroit bien ventilé. Ne pas respirer les émanations. Les émanations peuvent provoquer somnolence et vertiges. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Une exposition répétée peut provoquer une peau sèche et gercée. Contient de la méthyléthylcétoxime et du carboxylate de cobalt. Peut provoquer une réaction allergique. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui présenter l'emballage ou l'étiquette. Ne pas exposer au feu/à la chaleur. Conserver le produit hors de portée des enfants. Toxique pour les organismes aquatiques ; peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Éviter tout rejet dans l'environnement. Ne pas jeter les déchets dans l'évier.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Protéger le produit de la chaleur. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	250 ml, 750 ml et 2500 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.