

PRODUKTDATENBLATT

TENCO PARATOL	
BESCHREIBUNG	<p>Tenco Paratol ist ein schnelltrocknender schwarzer Lack, der direkt auf alten Teer- oder aufgerauten Farbschichten, Eisen, Holz, Stein und Beton haftet. Tenco Paratol ist auch ein bewährtes Schutzmittel für Mauerwerk und Betonfundamente, die keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.</p> <p>Tenco Paratol ist säure- und alkalibeständig, einfach aufzutragen und pflegeleicht. Tenco Paratol ist gegen Sonne eingeschränkt beständig; für Anwendungen in prallem Sonnenlicht empfehlen wir Tenco Holzschutzfarbe Schwarz oder Tenco Eisencoating Schwarz.</p>
ANWENDUNG	Tenco Paratol eignet sich für Eisen, Holz, Stein und Beton. Zudem ist Tenco Paratol ein Schutzmittel für Mauerwerk und Betonfundamente.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - schnell trocknend - säure- und alkalibeständig - einfach aufzutragen - pflegeleicht - haftet direkt auf alten Teer- und aufgerauten Farbschichten - geeignet für Holz, Stahl, Stein und Beton
BASISDATEN	
Form	dickflüssig, viskos
Farbe	Schwarz
Geruch	lösungsmittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	0,89 kg/l
Wasserlöslichkeit	nicht löslich
Theoretischer Ertrag	Auf Stahl: 9–11 m ² /l Auf Beton oder Stein: 6–8 m ² /l
Trockenzeit	staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C
Lösungsmittelgehalt	LÖSUNGSMITTELHALTIG Entflammbar. EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Deckschicht (Kat. A/i): 500 g/l. Als Grundierung (Kat. A/h): 750 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.
Feststoffgehalt	44 %

GEBRAUCHSANWEISUNG	<p>Der Untergrund muss trocken und frei von Fett, Schmutz, losem Rost und Walzhaut sein. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Paratol mit Pinsel oder Farbrolle auftragen.</p> <p>Erforderliche Anzahl Schichten: Unbehandelter Untergrund: 1 verdünnte Schicht (verdünnen mit ca. 8 % Terpentin), danach mindestens 3 unverdünnte Schichten auftragen. Zur Pflege genügt das Auftragen von 1 bis 2 unverdünnten Schichten.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8–10 °C (je nach Untergrund).</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	<p>Auf Stahl: mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit</p> <p>Auf Holz, Beton und Stein: mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit</p>
VERDÜNNUNG	Tenco Paratol ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit Terpentin reinigen.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, dicht verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C lagern. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1.000 ml und 2.500 ml
INFORMATION	www.tenco.nl