

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TENCO PARATOL	
DESCRIPTION	Tenco Paratol est une peinture noire à séchage rapide qui adhère directement aux anciennes couches de goudron ou de peinture cardées, au fer, au bois, à la pierre et au béton. Tenco Paratol est également un produit de protection éprouvé pour la maçonnerie et les fondations en béton qui ne sont pas directement exposées à la lumière du jour. Tenco Paratol résiste aux produits acides et alcalins, il est facile à appliquer et à entretenir. Tenco Paratol résiste modérément aux rayons du soleil. Pour les applications directement exposées aux rayons du soleil, le revêtement bois Tenco noir ou le revêtement fer Tenco noir est recommandé.
APPLICATION	Tenco Paratol est adapté au fer, au bois, à la pierre et au béton. Tenco Paratol est également un produit de protection pour la maçonnerie et les fondations.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Séchage rapide - Résistance aux produits acides et alcalins - Application facile - Entretien facile - Adhère directement aux anciennes couches de goudron ou à des couches de peinture brossées. - Convient pour le bois, le métal, la pierre et le béton
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide épais et visqueux
Couleur	Noir
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	0,89 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	Sur l'acier : 9 à 11 m² par litre Sur le béton ou la pierre : 6 à 8 m² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C. Peut être peint après 24 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT Inflammable. Valeurs limites européennes pour ce produit en tant que couche de finition (cat. A/i) : 500 g/l. En tant

	que primaire (cat. A/h) : 750 g/l. Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV.
Teneur en composants solides	44 %
MODE D'EMPLOI	Appliquer sur une base sèche et exempte de graisse, de saleté, de rouille détachée et d'écailles. Bien remuer avant et pendant l'emploi. Appliquer Tenco Paratol à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Nombre de couches requis : Appliquer une couche diluée (avec environ 8 % de térébenthine) sur la surface non traitée, puis au moins trois couches non diluées. Prévoir une ou deux couches non diluées pour l'entretien. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 8-10 °C en fonction de la surface.
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Sur l'acier : Minimum 10 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 % Sur le bois, le béton et la pierre : Minimum 8 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	Tenco Paratol est un produit prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de la térébenthine.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml et 2500 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl