

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO PARATOL	
OMSCHRIJVING	<p>Tenco Paratol is een sneldrogende zwarte lak, het hecht direct op oude teer- en opgeruwde verflagen, ijzer, hout, steen en beton. Tenco Paratol is tevens een beproefd beschermingsmiddel voor metselwerk en betonnen funderingen die niet in contact komen met direct daglicht.</p> <p>Tenco Paratol is zuur- en alkalibestendig, is eenvoudig aan te brengen en gemakkelijk te onderhouden. Tenco Paratol is beperkt zonlichtbestendig, voor toepassingen in het volle zonlicht adviseren wij u gebruik te maken van de Tenco Houtcoat zwart of Tenco IJzercoat zwart.</p>
TOEPASSING	Tenco Paratol is geschikt voor ijzer, hout, steen en beton. Ook is Tenco Paratol een beschermingsmiddel voor metselwerk en betonnen funderingen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Snelle droging - Zuur- en alkalibestendig - Eenvoudig aan te brengen - Gemakkelijk in onderhoud - Hecht direct op oude teer- en opgeruwde verflagen. - Geschikt voor hout, staal, steen en beton
BASISGEGEVENS	
Vorm	Dik vloeibaar, viskeus
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	0,89 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Op staal: 9 - 11 m ² per liter Op beton of steen: 6 - 8 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK Ontvlambaar. EU-grenswaarden voor dit product, als afwerklaag (cat A/i): 500 g/l. Als primer (Cat A/h) 750 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen	44 %
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>De ondergrond moet droog zijn en vrij van vet, vuil, losse roest en walshuid. Voor en tijdens gebruik goed roeren. Paratol aanbrengen met een kwast of verfroller. Vereist aantal lagen: Onbehandelde ondergrond 1 verdunde laag (verdunnen met ca. 8% terpentine) daarna minimaal 3 onverdunde lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan worden voorzien met 1 á 2 onverdunde lagen.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C afhankelijk van de ondergrond.</p>
VERWERKINGSTEMPERATUUR	<p>Op staal min: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p> <p>Op hout, beton en steen: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p>
VERDUNNING	Tenco Paratol is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met terpentine.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	1000 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl