

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

PEINTURE DE CALE TENCO	
DESCRIPTION	Peinture de cale Tenco est un revêtement spécialement conçu pour la préservation de cales et de structures en acier. Peinture de cale Tenco est une peinture spécialement conçue pour les cales de navires et tout autre élément en acier qui entre en contact avec des denrées alimentaires sèches. Peinture de cale Tenco est certifié par le TNO pour le contact avec des denrées alimentaires sèches. (TNO 093.25523/01.33) Le produit présente un puissant pouvoir couvrant, sèche à l'air et s'applique facilement sur l'acier.
APPLICATION	Peinture de cale Tenco protège les cales de navires et tout autre élément en acier de votre bateau ou navire.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Certificat de qualité alimentaire TNO 093.25523/01.33. - Résiste à la corrosion légère - Prêt à l'emploi - À appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur - Sèche à l'air - Légèrement pénétrant dans d'anciennes couches de peinture ou des surfaces mal dérouillées
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Visqueux
Couleur	Selon la description du produit
Odeur	De type solvanté
Point d'inflammation	63°C
Densité à 20 °C	0,93 g/cm ³
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	10-12 m ² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures Peut être peint après 24 heures
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV.
Teneur en composants solides	50,0 %
MODE D'EMPLOI	Peinture de cale Tenco est prêt à l'emploi et peut être appliqué à

	<p>l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. Pour l'acier neuf, retirez la rouille et les écailles par sablage (degré de propreté recommandé : SA 2,5). Dans les endroits où il est impossible de sabler, le dérouillage peut se faire manuellement.</p> <p>Pour l'entretien et la réparation, bien nettoyer et dégraisser la base à l'aide d'un détergent approprié. Dérouiller les détériorations de préférence manuellement ou sabler (degré de propreté recommandé : SA 2,5).</p>
TEMPÉRATURE MINIMALE D'APPLICATION	Min. 8 °C
DILUTION	Peinture de Cale Tenco est prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec du white-spirit.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité, applicable à l'utilisation de ce produit, et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, veuillez vous référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Dans un emballage bien scellé et non ouvert, conserver dans un endroit sec, entre 10 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit.
CONDITIONNEMENTS	20 litres