Version : Septembre 2023

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PRIMAIRE RAPIDE TENCO

DESCRIPTION	Le primaire rapide Tenco est un primaire à séchage très rapide à base de térébenthine pour le bois brut et les couches de peinture anciennes. Le primaire rapide Tenco convient pour l'intérieur et l'extérieur. Le primaire rapide Tenco offre une excellente adhérence et peut déjà être recouvert d'une couche de finition après 2 heures. Ainsi, plusieurs activités peuvent être effectuées sur une seule journée. Le primaire rapide Tenco blanc est applicable pour les finitions de couleur claire, comme le blanc et le jaune. Le primaire rapide Tenco gris convient aux finitions de couleur foncée, comme le vert foncé et le noir.
APPLICATION	Le primaire rapide Tenco est un excellent primaire pour le bois brut et pour une utilisation sur les couches de peinture anciennes.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Peut être peint après 2 heures - À utiliser sur les couches de peinture anciennes - Primaire avec une excellente adhérence
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Visqueux
Couleur et brillance	Blanc ou gris, mat
Odeur	Solvant organique
Point d'inflammation	8 °C
Densité à 20 °C	Environ 1,3 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	11 à 13 m² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après environ 0,5 heure à 18 °C. Peut être poncé/peint après 2 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT, NON CONFORME À LA LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN USAGE PROFESSIONNEL Légèrement inflammable. Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l. Ce produit contient au maximum 500 g/l de SOV.
Teneur en composants solides	Environ 73 %

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

Version : Septembre 2023

MODE D'EMPLOI	La surface doit être sèche et exempte de graisse. Bien poncer, dépoussiérer et dégraisser le bois neuf au préalable et appliquer 2 couches à l'aide d'un pinceau à poils longs ou d'un rouleau. Légèrement poncer entre les couches. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 8 °C.
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Minimum 8 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	Le primaire rapide Tenco est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué. Si souhaité, diluer avec du white-spirit. Pour le nettoyage des pinceaux et des outils, utiliser du white-spirit et de la térébenthine.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	250 ml, 750 ml et 2500 ml (2500 ml uniquement disponible en blanc)
INFORMATIONS	www.tenco.nl

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.