

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LASURE BOIS APPONTEMENTS TENCO À BASE D'EAU	
DESCRIPTION	<p>La lasure bois appontements Tenco est une lasure transparente à base d'acrylique, l'eau en étant le solvant. La lasure bois appontements Tenco accentue le fil du bois et protège le bois des intempéries. Elle est facile à appliquer et sèche rapidement.</p> <p>Peu odorante, elle est respectueuse de l'environnement. La couleur finale est obtenue après séchage.</p>
APPLICATION	<p>La lasure bois appontements Tenco est destinée aux bois tendres tels que l'épicéa brut. Elle apporte aux objets en bois, dans le jardin ou la maison, une touche de nostalgie et le caractère du bois marqué par le temps. La lasure bois appontements Tenco est transparente, la structure naturelle du bois reste ainsi visible. Le produit protège de manière optimale et embellit le bois de jardin dans et autour de la maison (mobilier, barrières, clôtures, pergolas, palissades, bacs à sable, cages à écureuils, etc.). Ne convient pas aux parties horizontales telles que le platelage et les terrasses.</p>
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Convient aux bois tendres, ne convient pas aux bois durs - Application facile - Pour l'intérieur et l'extérieur - Résistance aux rayons ultraviolets - Imperméabilité - Excellente protection contre les intempéries - Séchage rapide
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1,1 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	12 à 14 m ² par litre
Temps de séchage	Sec en surface après 2 heures à 18 °C. Peut être peint après 16 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	AUCUN/TRÈS PEU DE SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

	40 g/l de COV.
Teneur en composants solides	50 %
MODE D'EMPLOI	<p>Appliquer sur une surface propre, sèche et exempte de graisse, de préférence à l'aide d'un pinceau à poils longs. Deux traitements suffisent pour le bois neuf, poncer légèrement entre les couches. Une seule couche suffit pour l'entretien, selon l'état du support.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	La lasure bois appontements Tenco est un produit prêt à l'emploi. Les outils peuvent être nettoyés avec de l'eau.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité, applicable à l'utilisation de ce produit, et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml et 2500 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl