

PRODUKTDATENBLATT

TENCO STOCKHOLMER TEER

BESCHREIBUNG	Tenco Stockholmer teer ist ein reiner skandinavischer Holzteer, der aus Fichtenholz hergestellt wird. Echter, reiner Holzteer wird seit Hunderten von Jahren zum Schutz von Holzhäusern, Booten, Bootsstegen und Alltagsgegenständen aus Holz verwendet. Reiner Holzteer hat leicht antiseptische Eigenschaften und schützt daher das Holz. Tenco Stockholmer teer kann auch für Pferdehufe verwendet werden. Ein altes Rezept lautet: 1 Teil Stockholmer teer, 1 Teil natürliches Terpentin und 1 Teil gekochtes oder rohes Leinöl, um ein harziges Schmiermittel herzustellen, das das Holz z. B. vor Einsickern von Wasser schützt.
ANWENDUNG	Tenco Stockholmer teer wird zum Schutz und zur Konservierung von Holzhäusern, Booten und Alltagsgegenständen aus Holz verwendet. Nicht geeignet für horizontale Teile wie Beläge und Terrassen.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Reiner Holzteer aus Fichtenholz - Natürlicher Schutz für Ihr Holz - Verleiht dem Holz ein natürliches Aussehen - Langsame Trocknung - Beständig gegen alle Witterungseinflüsse - Zur Verwendung auf Schiffen oberhalb der Wasserlinie - Auch für Pferdehufe - Kann in Kombination mit natürlichem Terpentin und Leinöl verwendet werden, um ein harziges Schmiermittel herzustellen
BASISDATEN	
Form	Dickflüssig, viskos
Farbe	Dunkelgelb
Geruch	Charakteristik
Flammpunkt	180 °C.
Dichte bei 20 °C	1,25 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	Je nach Untergrund ca. 4,5 - 6 m ² pro Liter.
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 2 - 3 Wochen. Nicht überstreichbar.
Lösemittelgehalt	LÖSUNGSMITTELREICH ERFÜLLT BEI BERUFLICHER ANWENDUNG IN INNENRÄUMEN NICHT DIE ARBEITSSCHUTZVORSCHRIFTEN.

Mit der Ausgabe dieses Produktdatenblatts werden vorherige Ausgaben hinfällig.

	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 60 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	Der Untergrund muss trocken und frei von Fett, Schmutz und losen alten Bitumen- oder Teerschichten sein. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Mit einem Pinsel auftragen. Auf unbehandeltem Holz 2 dünne Schichten auftragen. Für die Pflege genügt für gewöhnlich 1 Schicht.
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 15 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Tenco Stockholmer teer ist gebrauchsfertig. Wenn es zu einer Verdickung kommt, NICHT verdünnen, sondern den geöffneten Behälter in warmes Wasser stellen.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	750 ml, 2000 ml, 4000 ml en 25 L
INFORMATION	www.tenco.nl