

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO VLOEIBAAR ZINK

OMSCHRIJVING	Tenco Vloeibaar Zink is een twee componenten oplosmiddelvrije en blijvend elastische naadloze polyurethaancoating ter bescherming van metalen daken en zinken goten. Vormt na uitharding een volledig glad, slijtvast en reflecterend oppervlak welke ongevoelig is voor UV-straling en andere milieu-invloeden (zuurbestendig)
TOEPASSING	Tenco Vloeibaar Zink wordt gebruikt voor het duurzaam beschermen en herstellen van oude metalen daken en goten die door corrosie en zure regen zijn aangetast, preventief beschermen van nieuwe metalen ondergronden.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- te gebruiken op staal, zink en andere metalen - slijtvast - naadloos - reflecterend - ongevoelig voor UV-straling en andere milieu0invloeden
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zilverkleurig
Geur	Naar aromatische oplosmiddelen
Kookpunt	132 °C
Vlampunt	120 °C
Dampspanning bij 20 °C	Niet bepaald
Dichtheid bij 20 °C	1,34 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	1,5 kg voor circa 2,5 m ² (circa 8 meter bij een goot van 30 cm breed)
Droogtijden	Regenvast na 3 uur bij 18 °C. Beloopbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	GEEN/ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat max 100 g/l VOS.
Gehalte aan vaste bestanddelen	50,0%
GEBRUIKSAANWIJZING	Verwerking: ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn, geoxideerde gedeelten opruwen met een staalborstel, nieuwe

	ondergronden ontvetten met aceton, zichtbare perforaties dichtens met afplaktape om wegvloeien te voorkomen, scheuren verstevigen met glasvlies tussen twee lagen zinkrenovatie, component A en B in de bus mengen en in één keer de coating uitgieten op de voorbehandelde ondergrond en verdelen met een kwast, zodat een zelf nivellerende laag wordt gevormd. 1 laag volstaat.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Min. 10 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Tenco Vloeibaar Zink niet verdunnen. Gereedschap direct na gebruik reinigen met thinner.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product en het VeiligheidsInformatieBlad.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
VERPAKKINGEN	1,5 kg