

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

ANTIRUST COMPOUND TENCO SOLIDE	
DESCRIPTION	<p>Antirust compound Tenco solide est un produit antirouille à base de graisses naturelles et de composants paraffiniques. Antirust compound Tenco solide prolonge la durée de vie de l'acier et veille à ce que la rouille existante ne s'étende pas.</p> <p>Antirust compound Tenco solide est une couche de finition imperméable qui ne durcit pas, pouvant être utilisée en plein air ou dans des espaces confinés. Ce produit peut être appliqué sur toutes les pièces en acier d'un bateau ou d'un navire, comme les bordages, sous le payol et sur les membrures en acier.</p>
APPLICATION	Antirust compound Tenco solide peut être appliqué sur du métal nu ou sur un métal rouillé afin d'éviter que la corrosion ne s'aggrave pour ainsi prolonger la durée de vie du métal. Il peut être appliqué sur tous les éléments en acier d'un bateau, tant dans des espaces confinés qu'en plein air.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	<ul style="list-style-type: none"> - Peut être utilisé sur de la rouille existante - Préviend la progression de la rouille - Prolonge la durée de vie de l'acier et du fer - Confère une couche de finition résistante à l'eau, qui ne durcit pas - Peut être mélangé à 5 à 10 % de peinture - s'Applique également en plein air - Facile à appliquer
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Brun foncé
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	73 °C
Densité à 20 °C	0,9 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	3 - 4 m ² par litre
Temps de séchage	Non applicable
Teneur en solvant	Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 170 g/l de COV.
Teneur en composants solides	75,0 %

MODE D'EMPLOI	<p>Veillez à ce que la base soit parfaitement sèche et exempte de saleté et de rouille détachable. Appliquez à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau. Peut être mélangé à 5 à 10 % de peinture.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 5 °C.</p>
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Minimum 5 °C et maximum 25 °C à une humidité relative de 80 %.
DILUTION	Antirust compound Tenco solide est prêt à l'emploi. Antirust compound Tenco solide peut être éliminé avec du white-spirit. Nettoyer les outils avec du white-spirit.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité, applicable à l'utilisation de ce produit, et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, veuillez vous référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Dans un emballage bien scellé et non ouvert, conserver dans un endroit sec, entre 10 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit.
CONDITIONNEMENTS	5000 ml, 10 l et 25 l.
INFORMATIONS	www.tenco.nl