

PRODUKTDATENBLATT

<b>TENCOTOP TÜR &amp; ZARGE DECKEND SEIDENGLANZ</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Tencotop deckend Seidenglanz ist eine Holzbeize für den Außenbereich. Das Produkt bietet langanhaltenden Schutz vor Witterungseinflüssen und verschönert das Holz. Die Beize ist witterungsbeständig, feuchtigkeitsregulierend, wasserabweisend und blättert nicht ab.
<b>ANWENDUNG</b>	Tencotop Deckende Beize für den Außenbereich schützt und verschönert Holzkonstruktionen wie: Türen, Zargen, Fenster, Fassadenverkleidung an Wohnhäusern, Dachgesimse, Garagen und Scheunen. Tencotop Deckende Beize für den Außenbereich kann sowohl auf neuem unbehandeltem als auch auf bereits mit Beize oder Farbe behandeltem Holz angewandt werden. Nicht geeignet für horizontale Teile wie Beläge und Terrassen.
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Für Weich- und Harthölzer geeignet</li> <li>- Einfach zu verarbeiten</li> <li>- Feuchtigkeitsregulierend</li> <li>- Gute Haftung</li> <li>- Witterungsbeständig und farbecht</li> <li>- Gute Deckung und Fließigenschaften</li> <li>- Erhältlich in 9 Farben</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	Dickflüssig, viskos
Farbe	Laut Produktbeschreibung
Geruch	Lösemittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	Ca. 1,2 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	11 - 13 m <sup>2</sup> /l
Empfohlene Schichtdicke	40-50 µm
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 6 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C.
Lösemittelgehalt	<b>LÖSEMITTELREICH</b> EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Primer (Kat. A/h) 750 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC. EU-Grenzwerte für dieses Produkt als Decklack (Kat. A/e) 400 g/l Dieses Produkt enthält maximal 400 g/l VOC.

Feststoffgehalt	73,8 %
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	Tencotop Holzschutz deckend vor und während des Gebrauchs gut umrühren. Mit Pinsel oder Farbrolle auf sauberem, trockenem und fettfreiem Untergrund auftragen. Auf neues Holz mindestens 2-3 Schichten auftragen. Die erste Schicht mit ca. 5-10 % Terpentin verdünnen. Danach 2 unverdünnte Schichten auftragen. Zwischen den Schichten gut schleifen. Etwaige Beschädigungen des Holzes vorher reparieren. Für die Pflege genügt für gewöhnlich 1 Schicht.
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Auf Holz: Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit. Auf Metall: Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
<b>VERDÜNNUNG</b>	Tencotop Holzschutz ist gebrauchsfertig. Verdünnen evtl. mit Terpentin, auch zum Reinigen von Pinseln und Werkzeug.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	250 ml, 750 ml und 2500 ml
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>