

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCOVERF DEKKEND HOOGLANS	
OMSCHRIJVING	TencoVerf dekkend hoogglans is een universele aflak voor binnen en buiten met een zeer goede dekking en vloei. TencoVerf dekkend hoogglans is geschikt voor het aflakken van hout, staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen.
TOEPASSING	TencoVerf dekkend hoogglans aanbrengen op schone, droge en vetvrije ondergrond met zachte langharige kwast. Het is toepasbaar op houten en metalen oppervlaktes waarbij er vooraf de juiste Tenco grondverf of primer word aangebracht.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Geschikt op hout en metaal - Gemakkelijk verwerkbaar - Voor binnen en buiten - Goede hechting - Weer- en kleurvast - Goede dekking en vloeiing - Verkrijgbaar in 9 kleuren
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Volgens de productbeschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	Ca. 1,2 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	11 - 13 m ² per liter
Aanbevolen aantal lagen	1 laag grondverf /primer 2 lagen TencoVerf
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	OPLOSMIDDELRIJK EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/d); 300 g/l. Dit product bevat max 300 g/l VOS.
Gehalte aan vaste bestanddelen	70.0 %
GEBRUIKSAANWIJZING	Voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op schone, droge en vetvrije ondergrond met zachte langharige kwast. De

	ondergrond dient voorbehandeld te zijn met de juiste Tenco Grondverf of primer. 1 laag primer/grondverf en 2 lagen TencoVerf dekkend hoogglans, tussen de lagen goed schuren. Voor onderhoud kan als regel met 1 laag worden volstaan. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C afhankelijk van de ondergrond.
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid. Op metaal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	TencoVerf dekkend hoogglans is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	250 ml en 750 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl