

FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

PEINTURE SATINÉE COUVRANTE À BASE D'EAU TENCO	
DESCRIPTION	La peinture satinée à base d'eau Tenco est une laque à fort pouvoir couvrant qui est facile à travailler. La peinture satinée à base d'eau Tenco résiste aux rayures et offre un magnifique résultat sur les portes, les fenêtres et les encadrements notamment.
APPLICATION	La peinture satinée à base d'eau Tenco ne laisse pas d'odeur désagréable et convient donc à un usage en intérieur. Elle peut être utilisée sur les surfaces en bois et en métal. Le bon primaire Tenco doit être appliqué au préalable.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Convient au bois et au métal - Peu odorant et non inflammable - Bonne couvrance et bonne fluidité - Application facile - Résistant à l'usure et inaltérable - Excellente résistance contre les graisses et la saleté
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Conforme à la description du produit
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	Environ 1,26 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	12 à 14 m ² par litre
Épaisseur de couche recommandée	40 à 50 microns
Temps de séchage	Sec en surface : après 2 heures à 18 °C Peut être peint : après 16 heures à 18 °C
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.
Teneur en composants solides	50 %
MODE D'EMPLOI	Appliquer sur une surface propre, sèche et exempte de graisse à l'aide d'un pinceau à poils longs et doux ou d'un rouleau. La surface

La présente fiche d'information sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

	doit être prétraitée avec le bon primaire Tenco. Nous recommandons d'appliquer 2 couches de peinture et de poncer légèrement entre les couches. Réparer préalablement les éventuels dommages au niveau du bois. En général, pour l'entretien, une couche suffit. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	La peinture satinée couvrante à base d'eau Tenco est un produit prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau. Jeter les restes conformément aux législations et réglementations locales.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, veuillez vous référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	250 ml et 750 ml
INFORMATIONS	www.tenco.nl