

## FICHE D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

| <b>PEINTURE À L'EAU MAT TENCO</b>   |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>DESCRIPTION</b>                  | <p>La peinture mat à base d'eau Tenco est une laque à fort pouvoir couvrant qui est facile à travailler.</p> <p>La peinture mat à base d'eau Tenco résiste aux rayures et offre un magnifique résultat sur les portes, les fenêtres et les encadrements notamment.</p>  |
| <b>APPLICATION</b>                  | La peinture mat à base d'eau Tenco ne laisse pas d'odeur désagréable et convient donc à un usage en intérieur. Elle peut être utilisée sur les surfaces en bois et en métal. Le bon primaire Tenco doit être appliqué au préalable.   |
| <b>PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Convient au bois et au métal</li> <li>- Peu odorant et non inflammable</li> <li>- Bonne couvrance et bonne fluidité</li> <li>- Application facile</li> <li>- Résistant à l'usure et inaltérable</li> <li>- Excellente résistance contre les graisses et la saleté</li> </ul> |
| <b>DONNÉES DE BASE</b>              |   |
| Aspect                              | Liquide   |
| Couleur                             | Conforme à la description du produit  |
| Odeur                               | Caractéristique   |
| Point d'inflammation                | Non applicable  |
| Densité à 20 °C                     | Environ 1,26 kg/l   |
| Solubilité dans l'eau               | Non soluble   |
| Rendement théorique                 | 12 à 14 m <sup>2</sup> par litre  |
| Épaisseur de couche recommandée     | 40 à 50 microns   |
| Temps de séchage                    | <p>Sec en surface : après 2 heures à 18 °C</p> <p>Peut être peint : après 16 heures à 18 °C</p>   |
| Teneur en solvant                   | <b>RICHE EN SOLVANT</b> Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/e) : 130 g/l. Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.   |
| Teneur en composants solides        | 50 %  |
| <b>MODE D'EMPLOI</b>                | Appliquer sur une surface propre, sèche et exempte de graisse à l'aide d'un pinceau à poils longs et doux ou d'un rouleau. La surface   |

La présente fiche d'information sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

|  |   |
|--|---|
|  | <p>doit être prétraitée avec le bon primaire Tenco. Nous recommandons d'appliquer 2 couches de peinture et de poncer légèrement entre les couches. Réparer préalablement les éventuels dommages au niveau du bois. En général, pour l'entretien, une couche suffit.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p> |
| <b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b>                       | Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %  |
| <b>DILUTION</b>  | La peinture mat à base d'eau Tenco est un produit prêt à l'emploi. Nettoyer les outils avec de l'eau. Jeter les restes conformément aux législations et réglementations locales.  |
| <b>CONSIGNES D'UTILISATION</b>                         |   |
| Consignes de sécurité et précautions environnementales | Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, veuillez vous référer à l'emballage de ce produit.   |
| Manipulation et stockage                               | Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.  |
| <b>CONDITIONNEMENTS</b>                                | 250 ml et 750 ml  |
| <b>INFORMATIONS</b>                                    | <a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>  |