

PRODUKTDATENBLATT

TENCOBODEN BETONFARBE WASSERBASIS	
BESCHREIBUNG	Hohe Abnutzungsfestigkeit ist die wichtigste Eigenschaft von TencoBoden acryl-betonfarbe deckend, sie ist aber auch gegen Fett und Schmutz sehr beständig. Das Beste vom Besten für Böden von Garagen, Terrassen, Gehwege, Keller, Balkons usw. Praktisch geruchlos, schnell trocknend und sehr dekorativ. Seidenglänzend.
ANWENDUNG	Verwenden Sie TencoBoden zum Schutz und zur Verschönerung von Garagen, Kellern, Balkons, Terrassen, Gehwegen und Betonpfählen. Auch für Asphalt geeignet. TencoBoden schützt vor Abnutzung, Zementstaub und Verschmutzung. TencoBoden ist dekorativ, seidenglänzend, schnell trocknend und kann drinnen wie draußen verwendet werden.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Schnell trocknend - Einfache Verarbeitung - Auch für Asphalt geeignet - Gute Deckung und Fließeigenschaften - Wetterbeständig - Farbecht - Praktisch geruchlos
BASISDATEN	
Form	Flüssig
Farbe	Grau
Geruch	Charakteristik
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	1,21 g/cm ³
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	8 - 11 m ² /l
Empfohlene Schichtdicke	25 µm
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 2 Stunde bei 18 °C. Überstreichbar nach 16 Stunden bei 18 °C. Ingebrauchnahme behandelter Flächen nach 48 Stunden, Garagen nach 6 Tagen.
Lösungsmittelgehalt	KEIN / SEHR WENIG LÖSUNGSMITTEL Entflammbar. EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i); 140 g/l. Dieses Produkt enthält

	maximal 140 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 50 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von Staub, Fett und Schmutz sein. Frischen Beton vor der Behandlung 4-6 Wochen trocknen lassen. TencoBoden mit Pinsel oder Farbrolle aufbringen. Bei neuen Objekten die erste Schicht mit 5-10 % Wasser verdünnen. Vorab die Haftung von TencoBoden an einer kleinen Stelle prüfen. Ungeeignet für verdichtete Betonböden.</p> <p>Erforderliche Anzahl Schichten: Unbehandelter Beton: 3 Schichten. Zur Pflege: 1-2 Schichten.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	Wasser, auch zum Reinigen des Werkzeugs.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken bei einer Temperatur zwischen 5 und 25 °C lagern. Das Umfüllen eines angebrochenen Behälters in einen kleineren Behälter verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	750 ml, 2500 ml
INFORMATION	www.tenco.nl