

**FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT**

<b>PEINTURE BÉTON TENCO À BASE D'EAU</b>	
<b>DESCRIPTION</b>	La grande résistance à l'usure est la principale caractéristique de la peinture béton acrylique couvrante TencoVloer. Elle résiste cependant également à la graisse et à la saleté. Cette peinture est parfaite pour les sols de garages, de terrasses, de sentiers carrelés, de caves, de balcons, etc. Elle est quasiment inodore, elle sèche rapidement et elle est très décorative. Éclat satiné.
<b>APPLICATION</b>	La peinture TencoVloer permet de protéger et d'embellir les garages, les caves, les balcons, les terrasses, les sentiers carrelés et les piliers en béton. Elle peut également être utilisée sur le bitume. La peinture TencoVloer protège contre l'usure, la poussière de ciment et la saleté. Elle est décorative, a un éclat satiné, sèche rapidement et peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur.
<b>PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Séchage rapide</li> <li>- Application facile</li> <li>- Peut également être utilisée sur le bitume.</li> <li>- Bonne couvrance et bonne fluidité</li> <li>- Résistance aux intempéries</li> <li>- Inaltérable</li> <li>- Quasiment inodore</li> </ul>
<b>DONNÉES DE BASE</b>	
Aspect	Liquide
Couleur	Gris
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	Non applicable
Densité à 20 °C	1,21 g/cm <sup>3</sup>
Solubilité dans l'eau	Soluble
Rendement théorique	8 à 11 m <sup>2</sup> par litre
Épaisseur de couche recommandée	25 microns
Temps de séchage	<p>Sec en surface après 2 heure à 18 °C.            Peut être peint après 16 heures à 18 °C.            Mise en service des surfaces traitées après 48 heures et des garages après 6 jours.</p>

Teneur en solvant	<b>AUCUN/TRÈS PEU DE SOLVANT</b> Inflammable. Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l. Ce produit contient au maximum 140 g/l de COV.
Teneur en composants solides	≥ 50 %
<b>MODE D'EMPLOI</b>	<p>La surface doit être propre et sèche et ne doit pas présenter de traces de poussière, de graisse ou de saleté. Laisser sécher le béton frais pendant 4 à 6 semaines avant de procéder au traitement. Appliquer la peinture TencoVloer à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. En cas d'application sur un support neuf, diluer la première couche avec 5 à 10 % d'eau. Vérifier au préalable la bonne adhérence de la peinture TencoVloer sur une petite surface. La peinture n'est pas adaptée pour les sols en béton ciré ou condensé.</p> <p><b>Nombre de couches requises</b> : béton non traité : 3 couches, entretien : 1 à 2 couches.</p> <p>Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 10 °C.</p>
<b>TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT</b>	Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %.
<b>DILUTION</b>	Eau, à utiliser également pour le nettoyage des outils.
<b>CONSIGNES D'UTILISATION</b>	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
<b>CONDITIONNEMENTS</b>	750 ml et 2 500 ml
<b>INFORMATIONS</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>