

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO FERRO INDUSTRIELAK	
OMSCHRIJVING	Tenco Ferro industriellak is een universele sneldrogende hoogglans lak welke uitstekend geschikt is op ondergronden zoals metaal, beton en hout. Tenco Ferro industriellak heeft een zeer hoge dekkraft, lang kleurbehoud en is kras- en stoot vast.
TOEPASSING	Gebruik Tenco Ferro industriellak op staal, ijzer, beton en hout wat een sterke bescherming nodig heeft.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Kras- en stootvast - Hoge dekkraft - Behoud lang zijn originele kleur - Voor diverse ondergronden - Roestwerend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Aerosol
Kleur	Wit RAL 9010, Zwart RAL 9005, Groen RAL 6005
Geur	Karakteristiek
Kookpunt	Vanwege aerosol niet bruikbaar
Vlampunt	- 4 °C
Dampspanning bij 20°C.	Niet bepaald
Dichtheid bij 20°C.	0.79 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	Niet bepaald
Theoretisch rendement	2 - 3 m ³ per 500 ml
Aanbevolen laagdikte	Afhankelijk per ondergrond
Droogtijden	Stofdroog na 30/60 minuten bij 18 °C. Overspuit baar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	OPLOS MIDDEL RIJK VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO Zeer licht ontvlambaar. Het product is niet ontploffingsgevaarlijk, maar de vorming van ontploffings-gevaarlijke damp-/luchtmengsels is mogelijk
Gehalte aan vaste bestanddelen	17.8%

GEBRUIKSAANWIJZING	De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loszittende oude verfresten en roest verwijderen, aansluitend schuren. Alvorens u gaat spuiten dient u de omgeving af te dekken en de spuitbus op kamertemperatuur te brengen. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten schudden en een proefstukje spuiten. De ideale verwerkingstemperatuur is 15 tot 25 °C. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter, aanbrengen in meerdere dunne lagen. Iedere volgende laag aanbrengen binnen 30 minuten of wachten tot het product volledig is uitgehard.
VERWERKINGSTEMPERATUUR	Minimaal 15 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.
VERDUNNING	Niet van toepassing. Dit product is gebruiksklaar
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	Droog en vorstvrij bewaren. Buiten bereik van kinderen houden. Na gebruik het ventiel schoonspuiten door de spuitbus op de kop te houden.
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Alvorens te gebruiken het etiket lezen. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet doorboren of verbranden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 30 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	Spuitbus van 500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl