

PRODUKTDATENBLATT

TENCOGARANT SCHWARZER LACK	
BESCHREIBUNG	TencoGarant schwarzer Lack ist ein säure- und alkalibeständiger schwarzer Lack, der einfach aufzubringen und wartungsfreundlich ist. TencoGarant schwarzer Lack schützt Beton, Metall und Holz, das ständig mit Grund- und/oder Oberflächenwasser in Kontakt kommt. Haftet direkt auf alten Teer- und Bitumenschichten, Holz, Eisen, Stein und Beton.
ANWENDUNG	TencoGarant schwarzer Lack wird für Objekte verwendet, die mit Grund- und/oder Oberflächenwasser in Kontakt stehen, wie Pfähle, Uferbefestigungen, Düngersilos und Fundamente. TencoGarant ist nicht UV-beständig und verträgt kein direktes Sonnenlicht.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	- Haftet direkt auf alten Teer- und Bitumenschichten - Zu verwenden auf Holz, Metall, Stein und Beton - Schützt Holz, Metall und Beton, der in direktem Kontakt mit Grund- und/oder Oberflächenwasser steht - TencoGarant ist nicht UV-beständig und verträgt kein direktes Sonnenlicht.
BASISDATEN	
Form	Flüssig
Farbe	Schwarz, matt
Geruch	Lösemittelartig
Flammpunkt	63 °C
Dichte bei 20 °C	0,9 kg/l
Wasserlöslichkeit	Nicht löslich
Theoretischer Ertrag	Auf Metall: 6 - 8 m ² /l Auf Beton: 4 - 6 m ² /l
Empfohlene Schichtdicke	40 - 45 µm
Trockenzeiten	Die Oberfläche kann klebrig bleiben. Überstreichbar nach 24 Stunden bei 18 °C.
Lösemittelgehalt	LÖSEMITTELREICH, GENÜGT FÜR DIE BERUFLICHE VERWENDUNG NICHT DER ARBEITSSCHUTZGESETZGEBUNG EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 500 g/l VOC.
Feststoffgehalt	55,0 %

GEBRAUCHSANWEISUNG	TencoGarant Schwarzen Lack auf sauberem, trockenem und fettfreiem Untergrund auftragen. TencoGarant Schwarzen Lack mit Pinsel oder Farbbroller auftragen, auf neuen Objekten mindestens 2 Schichten. Für die Pflege genügt für gewöhnlich 1 Schicht. Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 8 - 10 °C (je nach Untergrund).
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Auf Holz: Mindestens 8 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit. Auf Stahl: Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
VERDÜNNUNG	TencoGarant schwarzer Lack ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt angewandt. Das Werkzeug kann mit Terpentin gereinigt werden.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 l, 25 l, 60 l und 200 l.
INFORMATION	www.tenco.nl