

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PEINTURE NOIRE TENCOGARANT	
DESCRIPTION	La peinture noire TencoGarant est une peinture noire qui résiste aux produits acides et alcalins, facile à appliquer et simple d'entretien. Elle protège le béton, le métal et le bois en contact permanent avec l'eau souterraine et/ou de surface. Elle adhère directement aux anciennes couches de goudron et de bitume, au bois, au fer, à la pierre et au béton.
APPLICATION	La peinture noire TencoGarant est utilisée pour tous les objets en contact avec l'eau souterraine et/ou de surface (poteaux, parois de soutènement, silos à engrais et fondations, par exemple). Elle ne résiste pas aux rayons ultraviolets et ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Adhère directement aux anciennes couches de goudron et de bitume. - Pour le bois, le métal, la pierre et le béton - Protège le bois, le métal et le béton en contact direct avec l'eau souterraine et/ou de surface. - La peinture TencoGarant ne résiste pas aux rayons ultraviolets et ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil.
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Noire, mate
Odeur	Solvant
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	0,9 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	Sur le métal : 6 à 8 m ² /litre Sur le béton : 4 à 6 m ² /litre
Épaisseur de couche recommandée	40 à 45 microns
Temps de séchage	La surface peut rester collante. Peut être peint après 24 heures à 18 °C.
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT, NON CONFORME À LA LOI SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN USAGE

	PROFESSIONNEL Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 500 g/l de COV.
Teneur en composants solides	55 %
MODE D'EMPLOI	Appliquer TencoGarant sur une surface propre, sèche et exempte de graisse. Appliquer la peinture noire TencoGarant à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau. Appliquer au moins deux couches sur les surfaces neuves. Une couche suffit généralement pour l'entretien. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 8-10 °C, en fonction du support.
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Sur le bois : Minimum 8°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 % Sur l'acier : Minimum 10°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %
DILUTION	La peinture noire TencoGarant est prête à l'emploi et s'utilise non diluée. Les outils peuvent être nettoyés avec de la térébenthine.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 l, 25 l, 60 l et 200 l
INFORMATIONS	www.tenco.nl