

FICHE D'INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

TENCOPRACHT	
DESCRIPTION	Carbolinéum marron TencoPracht constitue une alternative au carbolinéum marron et offre une protection exceptionnelle pour le bois. Carbolinéum marron TencoPracht pénètre profondément dans le bois, accentue le fil du bois et protège le bois des intempéries. Carbolinéum marron TencoPracht est facile à appliquer et également facile d'entretien. Il protège et embellit toutes les boiseries extérieures, telles que les barrières, les clôtures, les pergolas, les palissades, les hangars, les remises et les appontements.
APPLICATION	Carbolinéum marron TencoPracht peut être appliqué aussi bien sur du bois neuf que sur du bois préalablement traité avec du carbolinéum. Carbolinéum marron TencoPracht protège et embellit toutes les boiseries extérieures, telles que les barrières, les clôtures, les pergolas, les palissades, les hangars, les remises et les appontements. Ne convient pas aux parties horizontales telles que le platelage et les terrasses.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	- Alternative au carbolinéum marron - Bonne protection contre les intempéries - Application facile - Entretien facile
DONNÉES DE BASE	
Aspect	Liquide
Couleur	Marron
Odeur	Caractéristique
Point d'inflammation	63 °C
Densité à 20 °C	0,99 kg/l
Solubilité dans l'eau	Non soluble
Rendement théorique	12 à 15 m² par litre
Épaisseur de couche recommandée	Environ 10 microns
Temps de séchage	Sec en surface après 6 heures à 18 °C. Peut être peint après 24 heures à 18 °C
Teneur en solvant	RICHE EN SOLVANT Valeurs limites européennes pour ce produit (cat. A/f) : 700 g/l. Ce produit contient au maximum 700 g/l de

La présente fiche d'informations sur le produit remplace toutes les versions précédentes.

	COV.
Teneur en composants solides	35,2 %
MODE D'EMPLOI	Appliquer Carbolinéum marron TencoPracht sur une surface propre, sèche et exempte de graisse à l'aide d'un pinceau à poils longs et doux. Une couche suffit généralement sur le bois neuf et pour l'entretien. Bien remuer avant et pendant l'utilisation. Le produit ne doit pas être appliqué en plein soleil ou lorsque la température est inférieure à 8 °C.
TEMPÉRATURE DE TRAITEMENT	Minimum 8°C et maximum 25°C à une humidité relative de 80 %.
DILUTION	Carbolinéum marron TencoPracht est prêt à l'emploi. Le produit peut éventuellement être dilué avec de la térébenthine. Nettoyer les outils avec de la térébenthine.
CONSIGNES D'UTILISATION	
Consignes de sécurité et précautions environnementales	Pour toute information spécifique en matière de sécurité applicable à l'utilisation de ce produit et toute information sur le traitement des peintures résiduelles et des déchets, se référer à l'emballage de ce produit.
Manipulation et stockage	Se conserve au moins deux ans dans l'emballage intact bien fermé. Conserver le produit au sec, à une température comprise entre 5 et 25 °C. Transvaser les bidons à moitié vides dans une boîte métallique ou un bidon plus petit afin d'éviter la formation d'une peau ou le séchage du produit. Conserver le produit hors de portée des enfants.
CONDITIONNEMENTS	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 l, 25 l et 60 l
INFORMATIONS	www.tenco.nl