

PRODUKTDATENBLATT

TENCO BANKIRAI-ÖL AUF WASSERBASIS ANTHRAZIT	
BESCHREIBUNG	<p>Tenco Bangkirai-Öl Anthrazit ist ein wasserbasiertes transparentes Farböl aus einer hochwertigen Öl-in-Wasser-Emulsion. Das Öl bietet hervorragenden Schutz, dringt tief ins Holz ein und ist wasserabweisend. Verhindert Vergrauung und erzeugt keine filmbildende Schicht, weshalb es nicht abblättern oder aufplatzen kann.</p> <p>Tenco Bangkirai-Öl Anthrazit ist lösemittelfrei und belastet daher die Umwelt weniger. Es wurde eigens entwickelt, um Gegenstände aus Hartholz wie Terrassendielen, Gartenmöbel und Zäune mit einer Schutzschicht zu versehen. Die Farbe Anthrazit sorgt für eine moderne natürliche Ausstrahlung.</p>
ANWENDUNG	Tenco Bangkirai-Öl ist ein Pflegemittel für Bangkirai im und rings um den Garten. Es pflegt das Holz und verhindert Vergrauung.
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN	<ul style="list-style-type: none"> - Schnell trocknend - Nicht vergilbend - Einfach zu verarbeiten - Wenig umweltbelastend - Geruchsarm - Verhindert Vergrauung - Akzentuiert die Maserung
BASISDATEN	
Form	Flüssig
Farbe	Anthrazit
Geruch	Charakteristik
Flammpunkt	> 100 °C
Dichte bei 20 °C	1 g/cm ³
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	Ca. 8 m ² pro Liter. Wichtiges Detail: Viel Gartenholz hat wegen seiner Struktur im Holz zusätzliche Oberfläche pro sichtbaren Quadratmeter.
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 4 Stunden bei 18 °C. Belastbar nach 24 Stunden bei 18 °C, Trocknung abhängig von Schichtdicke.
Lösemittelgehalt	EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.

Feststoffgehalt	> 30 %
GEBRAUCHSANWEISUNG	<p>Vergrautes Bangkirai erst sauber und staubfrei machen. Das Tenco Bangkirai-Öl Anthrazit mit einem Langhaarpinsel oder einem Niederdruckspritzgerät in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht aufbringen. Das Öl muss gut eindringen können und darf keine glänzende Schicht bilden.</p> <p>Anzahl Schichten: Einmal im Jahr eine Schicht aufbringen. Wenn das Holz noch genügend Farbe hat, mit farblosem Tenco Bangkirai-Öl pflegen.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
MINIMALE VERARBEITUNGSTEMPERATUR	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. LF
VERDÜNNUNG	Tenco Bangkirai-Öl ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit warmem Wasser reinigen.
GEBRAUCHSVORSCHRIFT	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
VERPACKUNGEN	1.000 ml und 2.500 ml
INFORMATION	www.tenco.nl